Anwendungsempfehlung: Polieren des Neuen HGL-Lackes Adamant

1 **Mattieren und Ebnen**

Vorschliff mit Microstar Ø 150 mm P1000

Tipp: Gleichmäßig auf die Oberfläche auflegen, um ein Durchschleifen zu minimieren.

---

2 **Rauhtiefen-Minimierung**

Step 1: Microstar Ø 150 mm P1500 mit Absaugung (Trockenschliff)

Step 2: Microstar Ø 150 mm P2500 mit Absaugung (Trockenschliff)

Tipp: Verwenden Sie bei beiden Steps zusätzlich eine 5 mm Softauflage, um ein Zusetzen zu minimieren und den Druck von der Fläche zu nehmen.

---

3 **Polieren**

Polieren der Fläche mit dem Mirka Lammfellpad PRO in Kombination mit der Politur Polarshine 12 und einer elektrischen Poliermaschine.

Wichtig: Achten Sie auf die Hitzeentwicklung auf der Oberfläche.

---

4 **Hochglanzfinish**

Polieren der Fläche mit dem gelben Schaumstoffpad PRO in Kombination mit der Politur Polarshine 8 und einer elektrischen Poliermaschine.

Tipp: Bei dunkleren Lacken polieren Sie die Fläche zusätzlich mit dem schwarzen Schaumstoffpad PRO in Kombination mit der Politur Polarshine 3 und einer elektrischen Poliermaschine – der Tiefenglanz wird hierdurch sichtbar erhöht.