



ANWENDUNGSBEREICHE – VERARBEITUNG



 Hesse Lignal inspiring you					EIGNUNGEN					APPLIKATION										TROCKNUNG			ZERTIFIKATE			
					Küche/Bad	MDF + Kante	gebleichte Träger	offenporig	geschlossenporig	Spritzen Becherpistole	Spritzen Airmix	Spritzen Airless	Walzen	Rollen	Streichen	Gazeballen	Spachteln	Menge pro Schicht (g/m²)	Trocknung bei 20°C	Durchhärtung bei 20°C	IMO	DIN EN 13501-1/ DIN 4102	DIN EN 71-3	Decopaintkonform		
COOL-PROTECT HI 6600-9343		Wasser oder HZ 70						4									150-300	>4 h	24 h							
COOL-FILL HP 6645-9343/-9005		Wasser oder HZ 70			●			●									120-300	>2 h	24 h							
COOL-COLOR HB 6528x (Glanzgrad)-(Farbton)		Wasser oder HZ 70			● ¹		●	● ¹									100-140	>5 h	24 h							
COOL-TOP HE 6509x(Glanzgrad)		Wasser oder HZ 70			● ¹	●	●	●									80-120	>2 h	24 h							
COOL-NATURA HE 64500		Wasser oder HZ 70				●	●										70-90	>2 h	24 h	 ³	 ³	 ³				
PERFECT-BASE HDG 5407	5 : 1 HDR 5091	Wasser oder HZ 70	2	●	●	●	●	●									100-150	>4 h	7 d							
PERFECT-FILL HDP 5650-9343	8 : 1 HDR 5091	Wasser oder HZ 70	2	●	●			●									100-200	>4 h	7 d							
PERFECT-COLOR HDB 5434x (Glanzgrad)-(Farbton)	10 : 1 HDR 5091	Wasser oder HZ 70	2	●	●		●	●									120-140	>5 h	7 d							
PERFECT-TOP HDE 5400x(Glanzgrad)	10 : 1 HDR 5091	Wasser oder HZ 70	2	●		●	●	●									80-130	>4 h	7 d							
PERFECT-NATURA HDE 54500	10 : 1 HDR 5091	Wasser oder HZ 70	2			●	●										80-100	>2 h	7 d	 ³	 ³	 ³				
PERFECT-NATURA bright HDE 54510	10 : 1 HDR 5091	Wasser oder HZ 70	2			●	●										80-100	>2 h	7 d	 ³	 ³	 ³				
FANTASTIC-FILL DP 4755-9343	10 : 1 DR 4071	DV 4900 DV 4935	8	●	●			●									140-350	>2 h	7 d							
FANTASTIC COLOR DB 4888x (Glanzgrad)-(Farbton)	10 : 1 DR 4071	DV 4900 DV 4935	6	●	●		●	●									80-180	>2 h	7 d							
FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(Glanzgrad)	10 : 1 DR 4071	DV 4900 DV 4935	8	●			●	●									100-150	>3 h	7 d							
FANTASTIC-CLEAR ultramatt DE 48770-0	10 : 1 DR 4071	DV 4900 DV 4935	8	●			●	●									120-200	>2,5 h	7 d							
FANTASTIC-NATURA DA 48660	10 : 1 DR 4071	DV 4900 DV 4935	8				●	●									100-150	>2 h	7 d							
FANTASTIC-NATURA dark wood DA 48840	10 : 1 DR 4071	DV 4900 DV 4935	8				●	●									100-150	>2 h	7 d	 ³	 ³	 ³				
FANTASTIC-BRILLANT DU 48799	4 : 1 DR 4071	DV 4900 DV 4935	8	●			●										100-150	>16 h	7 d							
NATURAL-SOLID-OIL GE 11254	25 : 1 ² OR 5180						●										10-20	>16 h	24 h							
COLOR-SOLID-OIL GB 1125x (Glanzgrad)-(Farbton)	25 : 1 ² OR 5180						●										10-15	>16 h	24 h							

1) bei entsprechender Vorbehandlung (Grundierung/Füller) 2) optional 3) beantragt 4) geschlossenporig auf inhaltsstoffreichen Holzarten 5) nach Zugabe von 1 - 5 % Streichzusatz HZ 71