



Allgemein: Kleber für lackierte Glasflächen

Beschreibung/Merkmale:

Glas ist ein vielseitiges Gestaltungselement. Dieser Trend zieht sich durch die komplette Palette des Wohnens, ob bei Schlafraum-, Wohn-, Kinder- oder Jugendmöbeln, oder im Küchen- und Badbereich. Mit den innovativen Hesse Glaslacken erzielt man dekorative Hinterglaslackierungen mit hervorragender chemischer und mechanischer Beständigkeit.

Sowohl für den professionellen Handwerker, als auch für die industrielle Serienproduktion gibt es die passende Lösung in bewährter Hesse-Qualität.

Die speziellen Hesse PUR und HYDRO Glaslacke sind besonders lichtecht, chemikalien- und wasserbeständig, sowie unkompliziert und sicher zu verarbeiten.

Nach ausreichender Durchhärtung zusätzlich mit vielen handelsüblichen, neutralen Klebern und Klebebändern zu befestigen. Als Untergrund eignet sich erfahrungsgemäß entfettetes und gesäubertes Flachglas, insbesondere Weißglas.

Die Endhärte der Glaslackierung wird bei ordnungsgemäßer Lagerung (mindestens 20 °C Raumtemperatur und ausreichende Luftzirkulation) nach einer Woche erreicht.

Die Verklebung von lackierten Glasplatten sollte deshalb frühestens nach dieser Durchhärtungszeit der Lackierung erfolgen.

Angaben zur Verarbeitung und Sicherheit:

Bitte neueste Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter der aufgeführten Einzelprodukte beachten.

Allgemein: Kleber für lackierte Glasflächen

	DB 42105- (Farbton) 5 : 1 DR 4076-0001	DB 45245- (Farbton) + Glaslackzusatz 5 : 1 DR 4076-0001	DG 4744 mit Effektlacken 5 : 1 DR 4076-0001	DB 42395- (Farbton) 5 : 1 DR 4076-0001	DB 48885- (Farbton) + Glaslackzusatz 5 : 1 DR 4076-0001	HDB 57485- (Farbton) 100 : 3 HDR 5002	HB 65285- (Farbton) 100 : 3 HDR 5002	HDU 57xx0 (Effekt) 100 : 3 HDR 5002
Klebebänder:								
3M Scotch TM 244	x	x	x				x	
3M VHB 5201						x		x
3M VHB Silikondichtstoff neutral				x	x			
3M VHB TM	x	x	x				x	
Kip 308 FineLine-tape	x	x	x					
SPADA Vitamount 125 SS-70				x	x	x	x	x
TESA Nr. 04957				x	x	x	x	x
TESA Nr. 04965	x	x	x			x	x	x
Lohmann Duplomont 918				x	x	x	x	x
Flüssigkleber:								
AGC Silikon Glaskleber FIX-IN SL				x	x	x	x	x
Beko Silicon pro4						x		
Blaugelb Multikraft extrem				x	x	x	x	x
Collano A1970	x	x						
Dow Corning 817	x	x						
Henkel PA 700	x	x	x					
Henkel Pattex Polymerkleber PL 300 (transparent/beige)				x	x	x	x	
LAKMA Silikonwy Klei				x	x	x		x
Marston-Domsel MD-MS Kleber				x	x	x	x	x
Ottocoll Allbert						x		
Ottocoll S16	x	x						
Pattex PL 300						x		x
Sikaflex 250 PC				x	x			
Soudal Mir-O-Bond	x	x	x					
Soudal Silirub +S8800	x	x	x					
Soudal Silirub AQ	x	x	x					
Soudal Silirub ProN	x	x	x					
Soudaseal Mirror	x	x	x					

Allgemein: Kleber für lackierte Glasflächen

Tremco Illbruck Spiegelkleber FA 140 (transparent)	x	x	x	x	x	x	x	x
Tremco Illbruck FA 940				x	x			
Würth saBesto Spiegelkleber						x		x
Würth Silikon Neutral transp.	x	x	x					

Besondere Hinweise:

- Die in der Tabelle aufgeführten Klebebänder und Kleber wurden von uns im Technikums-Maßstab auf Eignung im dekorativen Innenausbau getestet.
- Zur Sicherheit empfehlen wir eigene Tests unter Praxisbedingungen, da sich unsere Ergebnisse nur auf die uns zur Verfügung gestellte Klebercharge beziehen.
- Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Aktualität bzw. Vollständigkeit. Sie wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert.

Hinweis:

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.