



Effekte: Lackierung von Edelstahl im Innenbereich

Aufgrund positiver Praxisergebnisse können wir, je nach gewünschtem Oberflächeneffekt die nachfolgenden Lackaufbauten auf Edelstahl für den Innenbereich empfehlen.

Eine Probelackierung unter Praxisbedingungen ist trotzdem unerlässlich!

Vorbehandlung des Trägers:

Gründliche Reinigung und Entfettung mit PUR Verdünner DV 4991

Farblose, glänzende Zaponierung:

- 1 x 60 - 80 g/m² PUR Schichtlack DE 45009-0016
Mischungsverhältnis 10 : 1 mit PUR Härter DR 4008
+ mindestens 20 - 30 % PUR Verdünner DV 4900

Farbloser, matter Oberflächeneffekt:

- 2 x 60 - 80 g/m² Nass/Nass UNA-PUR DE 42592-0040
Mischungsverhältnis 5 : 1 PUR Härter DR 4076-0001
+ 20 – 30 % PUR Verdünner DV 4900

Farbige Gestaltung:

- 2 x 80 - 100 g/m² Nass /Nass UNA-COLOR Glasfarblack DB 42105-(Farbton)
Mischungsverhältnis 5 : 1 mit PUR Härter DR 4076-0001
+ 20 – 30 % PUR Verdünner DV 4900

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.