



Effekte: Markotex-Effekt auf Weichholz

Erforderliche Produkte:

Für den Aufbau auf Basis PUR:

- UNA-PUR DE 42592
- PUR Lasurlack DB 42594-0614
- HYDRO Wischbeize TW 4130-9343

Für den Aufbau auf Basis Proterra:

- Proterra RESIT weiß GB 17102-0070
- NATURAL-COLOR-OIL OB 52832-804

Bitte beachten Sie die genauen Härter und Verdünnungszugaben in der nachfolgenden Information.

Einsatzgebiete:

Ausgefallene, kreative Akzente im Landhausstil für strapazierfähige Oberflächen im exklusiven Innenausbau, Küchen etc.

Der so genannten Markotex-Effekt wird erzeugt durch eine Kombination von Farblack und Beize auf strukturiertem Weichholz, in der Anmutung mediterraner Pinienoberflächen. Entscheidend für die Gesamtoptik ist die Auswahl und Vorbehandlung des Weichholzes. Am günstigsten sind Nadelhölzer mit feiner Zeichnung der weichen und harten Jahresringe. Die Strukturierung kann vielfältig durch z.B. Ausbürsten mit Stahl- und Andalonbürsten, sowie durch Schleifen mit grober Körnung erfolgen.

Verfahrensbeispiele:

Markotex-Effekt Aufbau Basis PUR

- Untergrund: strukturiertes Nadelholz
- 80 -100 g/m² grundieren mit UNA-PUR DE 42592
Mischungsverhältnis (volumetrisch) 10 : 1 mit PUR Härter DR 4070
+ 10 - 20 % PUR Verdünner DV 4900
- Trocknung 1 - 3 Stunden
- Zwischenschliff mit Schwamm
- 80 - 100 g/m² grundieren mit PUR Lasurlack DB 42594-0614
Mischungsverhältnis (volumetrisch) 10 : 1 mit PUR Härter DR 4070
+ 10 % PUR Verdünner DV 4900
- Trocknung mindestens 16 Stunden
- 1 x Pinselauftrag HYDRO Wischbeize TW 4130-9343
- Trocknung 2 - 3 Stunden
- mit hartem Klotz auf Effekt schleifen 120 - 150er Korn
- 80 - 100 g/m² ablackieren mit PUR Lasurlack DB 42594-0614
Mischungsverhältnis(volumetrisch) 10 : 1 mit PUR Härter DR 4070
- Trocknung mindestens 16 Stunden



Effekte: Markotex-Effekt auf Weichholz

Markotex-Effekt Aufbau Basis Proterra

- Untergrund: strukturiertes Nadelholz
- 50 - 60 g/m² grundieren mit Proterra RESIT weiß GB 17102-0070
- Trocknung 30 - 60 Minuten, auf Effekt schleifen
- quer zur Struktur einreiben mit NATURAL-COLOR-OIL OB 52832-804
- Überschuss gleichmäßig abnehmen
- Trocknung mindestens 16 Stunden

Besondere Hinweise:

- Neben Auswahl und Strukturierung des Rohholzes beeinflussen auch die Auftragsmenge und der Schliff der Lackierungen den Effekt entscheidend.
- Bitte Probelackierung auf Original-Untergrund unter Praxisbedingungen vornehmen!

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.