

Technische Information

Effekte: Nadelholz, verwittert auf strukturiertem Massivholz

Erforderliche Produkte:

- Antiknachbeize WA 58-20506
- Antiknachbeize WA 58-24510
- FANTASTIC-NATURA DA 48660

Beschreibung/Merkmale:

Mit diesem Aufbau wird der Effekt von verwittertem Nadelholz nachgestellt. Durch das tief strukturierte Massivholz wirken diese Oberflächen so, als wären sie Jahrzehnte der Witterung ausgesetzt gewesen.

Einsatzgebiete:

Möbel- und Innenausbau

Verfahrensbeispiel:

- Trägermaterial: Massives Fichtenholz
- Die Flächen werden mit Andalonbürsten mehrere Millimeter tief strukturiert
- 1 x gleichmäßig feucht beizen mit der dunklen Antiknachbeize WA 58-20506 im Spritzauftrag
- Zwischentrocknung 1 Stunde / 20 °C
- Patinieren mit der Antiknachbeize WA 58-24510. Dazu mit der Becherpistole mit kleiner Düse (1,2 mm) und reduzierten Materialdurchfluss möglichst flach die Jahrringe patinieren. Dabei sehr vorsichtig und gleichmäßig die silbrige Antiknachbeize auftragen, damit sich ein schöner Hell-Dunkel-Effekt ausbildet.
- Zwischentrocknung 3 Stunden / 20 °C
- Grundieren mit 1 x 100 – 120 g/m² mit FANTASTIC-NATURA DA 48660, Mischungsverhältnis (volumetrisch) 10 : 1 mit PUR Härter DR 4071
- Zwischentrocknung 2 Stunden / 20 °C
- Leichtes Glätten mit dem Schleifschwamm
- Lackieren 1 x 100 – 120 g/m² mit FANTASTIC-NATURA DA 48660, Mischungsverhältnis (volumetrisch) 10 : 1 mit PUR Härter DR 4071

Angaben zur Verarbeitung und Sicherheit:

Bitte neueste Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter der aufgeführten Einzelprodukte beachten.

Technische Information

Effekte: Nadelholz, verwittert auf strukturiertem Massivholz

Besondere Hinweise:

- Bitte Probelackierung unter Praxisbedingungen vornehmen. Je nach Arbeitsweise kann der Effekt variieren.
- Weitere Effekte und andere Arbeitsweisen zu verwittert wirkenden Oberflächen finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de
- PUR Lacke sollten nicht bei Material- und Raumtemperaturen unter 18 °C verarbeitet und getrocknet werden.
- Zur Vermeidung von Verbundstörungen sollten PUR Lackflächen vor der Lackierung frisch angeschliffen werden.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.