



Effekte: Raindrop-Effekt

Erforderliche Produkte:

- PUR Isolierfüller DP 4791-9343
- UNA-COLOR DB 45245-(Grundton)
- UNA-COLOR DB 45245-(Schattierfarben)
- Wasser
- evtl. PUR Effekt-Farbkonzentrat DZ 4995-(Farbton)
- FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

Achtung: Bitte beachten Sie die genauen Härter- und Verdünnungszugaben in der nachfolgenden Information.

Beschreibung/Merkmale:

Eindrucksvoller Effekt, der eine mit Wassertropfen benetzte Lackfläche imitiert.

Einsatzgebiete:

Ausgefallene, kreative Akzente für Oberflächen im Innenausbau, z. B. Büromöbel, Tische etc. Speziell einzusetzen auf dunklen Volltönen, wie dunkelblau, dunkelgrün bzw. schwarz; auch als Hinterglaslackierung nach vorherigem Grundieren mit PUR Glaslack DE 42599-0040 geeignet (Lackierablauf in umgekehrter Reihenfolge).

Verfahrensbeispiel:

Schritt 1:

- Grundierfolie, folierte Spanplatte oder MDF-Flächen gut anschleifen
- 1 x grundieren mit 150 - 200 g/m² PUR Isolierfüller DP 4791-9343
Mischungsverhältnis (volumetrisch) 4 : 1 mit PUR Härter DR 5058
verdünnt mit 10 % PUR Verdünner DV 4900
- Trocknung mindestens 16 Stunden bei 20 °C
- Schliff Korn 280 - 320
- 1 x lackieren mit 100 - 150g/m² UNA-COLOR DB 45245-(Grundton)
Mischungsverhältnis (volumetrisch) 10 : 1 mit PUR Härter DR 4070
verdünnt mit 10 % PUR Verdünner DV 4900
- Trocknung 2 Stunden bei 20 °C
- ohne Zwischenschliff weiterarbeiten

Schritt 2:

- 1 x Wasser mit der Becherpistole, Düse 2 mm und niedrigem Druck gleichmäßig auftragen;
unmittelbar danach die Tropfen jeweils seitlich annebeln (Becherpistole 1,2 - 1,5 mm Düse)
eine Seite hell, andere Seite dunkel, so dass die Tropfen dreidimensional dargestellt werden



Effekte: Raindrop-Effekt

Beispiel:

eine Seite mit UNA-COLOR DB 45245-102 schwarz

Mischungsverhältnis (volumetrisch) 1 : 5 mit PUR Verdünner DV 4900

Diese Mischung aus Farblack und Verdünner anschließend 1 : 1 mit PUR Härter DR 4070 abhärten.

Fläche um 180° drehen

andere Seite mit Metallic-Farbkonzentrat DZ 4995-99042 silber,

Mischungsverhältnis (volumetrisch) 1 : 1 verdünnt mit PUR Verdünner DV 4900

oder wahlweise

DZ 4995-99211 rot

DZ 4995-99212 grün

DZ 4995-99210 gold

DZ 4995-99042 silber

waagrecht lagern

Trocknung mindestens 16 Stunden bei 20 °C

Schritt 3:

- Die beste Tiefenwirkung wird durch Ablackieren mit Brillantlack erzielt!
- 2 x im Abstand von 10 - 60 Minuten ablackieren mit je 100 - 120 g/m² z. B. mit FANTASTIC-BRILLANT DU 48799
Mischungsverhältnis (volumetrisch) 4 : 1 mit PUR Härter DR 4071
verdünnt mit 20 – 30 % PUR Verdünner DV 4935
- Bei Bedarf kann > 48 Stunden Aushärtung auf Hochglanz poliert werden.

Angaben zur Verarbeitung und Sicherheit:

Bitte neueste Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter der aufgeführten Einzelprodukte beachten.

Besondere Hinweise:

- Düsengröße und Abstand zum Trägermaterial beeinflussen die Tropfengröße.
- Der Effekt kann nur auf liegenden, planen Oberflächen erzielt werden (keine runden Kanten).
- Die Flächen müssen waagrecht gelagert werden.
- Anschattieren der Tropfen mit reduziertem Spritzdruck (0,5 - 1,5 bar) jeweils von einer Seite in möglichst flachem Winkel.
- PUR Lacke sollten nicht bei Material- und Raumtemperaturen unter 18 °C verarbeitet und getrocknet werden.
- Zur Vermeidung von Verbundstörungen sollten PUR Lackflächen vor der Ablackierung frisch angeschliffen werden.
- Bitte Probelackierung durchführen!



Effekte: Raindrop-Effekt

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.