



Paint Express: Glaslack-Zusatz EL 460-0025

Durch Beigabe des Glaslack-Zusatzes EL 460-0025 in den herkömmlichen UNA-COLOR DB 45245-(Farbton), sowie gleichzeitige Änderung des Härters und des Mischungsverhältnisses, werden problemlose Direktbeschichtungen auf Glas ermöglicht.

Hesse Glaslacke sind besonders lichtecht, sowie chemikalien- und wasserbeständig. Deshalb sind sie auch zur Hinterglas-Lackierung in Nassbereichen z.B. für Duschkabinen geeignet.

Weitere wichtige Informationen zur Glaslackierung siehe gesonderte Technische Information des entsprechenden Artikels DB 42105-(Farbton) oder unter der allgemeinen Technischen Information „Effekte - PUR Glaslacke Basis UNA-COLOR DB 45245-(Farbton)“.

Bitte wie folgt mischen, um die Qualität DB 42105-(Farbton) zu erreichen:

- UNA-COLOR DB 45245-(Farbton) 95 %
- Glaslack-Zusatz EL 460-0025 5 %
- Abhärtung 5 : 1 mit PUR Härter DR 4076-0001

Zusätzliche Mischmöglichkeiten:

Durch Zugabe von 5 % Glaslackzusatz EL 460-0025 können weitere Lacke direkt auf entfettetes Glas appliziert werden:

- UNA-PUR DE 4259x(Glanzgrad)
- PUR Metallic DB 42634-(Farbton), DBM 46004-M0900 Basis, DBM 46014-M0999 Basis
- PUR Metallic Überzug DU 45457-99060 (perlmutter), - 99009 (fein), - 99012 (mittel), -99015 (grob)
- PUR Effektlack Multicolor DU 45457-99062
- PUR Effektlack Graniteffekt DB 45452-99089
- Abhärtung bei allen Lacken dann 5 :1 mit PUR Härter DR 4076-0001

Weitere Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Technischen Informationen.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.