
Généralités : Options de durcissement du Vernis FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

Description/Caractéristiques :

Le Vernis FANTASTIC-BRILLANT est un vernis hautement brillant transparent, formulé à base de solvants et très résistant à la rayure. Utilisé avec le durcisseur PU DR 4071, le Vernis FANTASTIC-BRILLANT est un complément adapté à la famille FANTASTIC et un parfait vernis de finition hautement brillant des séries de laques FANTASTIC-COLOR, UNA-COLOR et UNA-THIX-COLOR.

Après le séchage, ce vernis hautement brillant et non jaunissant peut être poli et lustré si souhaité. La tenue parfaite sur les surfaces verticales fait du Vernis FANTASTIC-BRILLANT un vernis fiable et simple à utiliser.

Des options de durcissement supplémentaires permettent également à l'apporteur de mélanger le Vernis FANTASTIC-BRILLANT selon les conditions individuelles de processus et les caractéristiques du produit, et de les adapter en fonction de la situation.

Informations techniques

Généralités : Options de durcissement du Vernis FANTASTIC-BRILLANT DU 48799



Certifié externe

Durcisseur PU DR 4071 dans un rapport de mélange (en volume) de 4 : 1 ou (gravimétrique) de 100 : 26



Durcissement universel

Durcisseur PU DR 4070 dans un rapport de mélange (en volume) de 2 : 1 ou (gravimétrique) de 100 : 49



Haute résistance chimique

Durcisseur PU DR 4078 dans un rapport de mélange (en volume) de 5 : 2 ou (gravimétrique) de 100 : 40



Qualité supérieure

Durcisseur PU DR 4076-0001 dans un rapport de mélange (en volume) de 10 : 3 ou (gravimétrique) de 100 : 31



Le brillant le plus rapide

Durcisseur PU DR 4085 dans un rapport de mélange (en volume) de 3 : 1 ou (gravimétrique) de 100 : 35



La plus faible incidence de la poussière

Durcisseur PU DR 4096-0002 dans un rapport de mélange (en volume) de 2 : 1 ou (gravimétrique) de 100 : 50

Caractéristiques techniques / Évaluations / Certifications externes relatives aux durcissements optionnels :

	FANTASTIC-BRILLANT DU 48799	Ajout de diluant recommandé sur le mélange durcisseur/vernis	Durée de vie en pot/ Temps de mise en œuvre	Thixotrope (sans diluant)	Préséchage/ Hors poussière	Empilabilité	Égrenage du vernis	Vivacité	Capacité de polissage	Résistance à la rayure et dureté du vernis	Résistance chimique	Certificat de contrôle See-BG / IMO	Classification DIN EN 13501	Utilisation sur des bois décorés	Utilisation sur des laques PU	Utilisation sur du bois naturel
	DR 4071	40 - 50%	8 h / 20°C	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					
	DR 4070	20 - 30%	8 h / 20°C	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					
	DR 4078	35 - 45%	8 h / 20°C	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					
	DR 4076-0001	30 - 50%	8 h / 20°C	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					
	DR 4085	35 - 40%	8 h / 20°C	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					
	DR 4096-0002	20 - 30%	8 h / 20°C	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					

☆☆☆☆☆
mauvais résultat

★★★★★
excellent résultat


certifications externes


utilisation possible

Généralités : Options de durcissement du Vernis FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

Remarques particulières :

- Veuillez réaliser une finition d'essai dans les conditions d'utilisation pratique.
- En complément de cette information technique générale, veuillez prendre en considération l'information technique relative au Vernis FANTASTIC-BRILLANT DU 48799 et la fiche de sécurité.
- Si besoin, n'hésitez pas à contacter votre commercial Hesse compétent ou notre hotline technique au +49 (0)2381 963 846 ou à l'adresse service@hesse-lignal.de.

Remarque :

Nos informations techniques sont mises à jour en fonction de l'état de la technique et des dispositions légales. Vous trouverez sur notre site Internet la version actuelle de chaque produit sous www.hesse-lignal.de.

Les informations disponibles sont proposées à titre indicatif, elles sont fondées sur la meilleure connaissance et des analyses minutieuses conformément à l'état actuel de la technique. Aucune obligation légale ne peut dériver de ces informations. En outre, nous souhaitons attirer votre attention sur nos conditions générales.

Une fiche de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 est mise à disposition.