
Effets : Conifères, effet antique essuyé

Produits nécessaires :

- Teinte pour bois précieux Hesse BE 18-(couleur)
- Laque UNA-COLOR DB 45245-(couleur)
- Patine HYDRO TW 4130-8019
- Vernis UNA-PUR DE 42592

Merci de respecter exactement les ajouts de durcisseur et de diluant indiqués ci-dessous.

Description / caractéristiques :

Effet antique (style campagnard) sur conifères brossés réalisé à l'aide d'une technique combinée de teinte et laque.

Champs d'application :

Pour les surfaces résistantes dans la décoration intérieure et l'agencement, pour le secteur de l'hôtellerie etc.

Exemple d'application :

Équipements pour hôtellerie en épicéa blanc antique

- support : épicéa, épicéa à nœuds massif ou placage d'une épaisseur minimale de 0,7 mm, préférablement de 1 mm
- Bien brosser les cernes tendres du bois, ponçage du bois avec du grain 100 à 120
- 1 couche au pistolet, application bien régulièrement humide, de la teinte pour bois précieux BE 18-70385
- Séchage pendant au moins 3 heures à 20°C
- 1 couche de fond (grammage 80 – 100 g/m²) du vernis UNA PUR DE 42592 rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec durcisseur PU DR 4070 + 10 % de diluant PU DV 4900
- Séchage pendant 1 à 2 heures, selon la surface souhaitée, effectuez un léger égrenage avec du grain 320
- 1 couche (grammage 50 – 80 g/m²) de laque UNA-COLOR DB 45245-9010 rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec durcisseur PU DR 4070 + 20 à 30 % de diluant PU DV 4900
- Séchage pendant au moins 16 heures à une température ambiante de 20 °C
- Selon la surface souhaitée, égrener des "traces d'utilisation" avec une éponge ou du papier de ponçage, particulièrement sur les chants et les moulures, égrener jusqu'à ce que la teinte soit à nouveau visible.
- Appliquer au pistolet 1 couche très fine de la Patine HYDRO TW 4130-8019, essuyer si besoin
- Séchage pendant 2 à 3 heures à une température ambiante de 20 °C
- poncer avec une éponge abrasive ou de la laine d'acier pour obtenir l'effet souhaité
- Si souhaité, diluer UNA-COLOR DB 45245-8019 et pixéliser des points de manière irrégulière avec le pistolet à godet (pistolet placé loin de l'objet, pression réduite à 1 bar max)



Effets : Conifères, effet antique essuyé

- Appliquer une couche de finition (grammage 100 – 120 g/m²) du vernis UNA-PUR DE 42592
- rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070
- Séchage pendant au moins 16 heures à une température ambiante de 20 °C

Informations concernant l'application et la sécurité :

Veuillez également respecter les Fiches techniques et les Fiches de données de sécurité actuelles pour chaque produit susmentionné.

Remarques particulières :

- Il est déconseillé d'utiliser et de faire sécher les produits polyuréthanes si la température du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C.
- Pour éviter les problèmes d'accrochage, les surfaces appliquées en PU doivent être fraîchement égrenés avant la finition.
- Merci de réaliser une finition d'essai sous les conditions pratiques.

Indication :

Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente.

La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition.