



Effets : Effet pixel

Produits nécessaires :

- FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
- Laque UNA-COLOR DB 45245-(pour la couleur de fond)
- Laque UNA-COLOR DB 45245-(couleur de l'effet)
- Vernis UNA-PUR DE 4259x(matité)

Merci de respecter exactement les ajouts de durcisseur et de diluant indiqués ci-dessous.

Description / caractéristiques :

- Effet attrayant en plusieurs couleurs
- Effet influencé par la technique de pistolage

Champs d'application :

Touche créative et insolite pour des surfaces résistantes dans la décoration intérieure, par exemple les meubles de bureau, les tables, les équipements pour l'hôtellerie etc.

Exemple d'application :

Étape 1 :

- Bien poncer le papier mélaminé, le panneau de particules revêtu d'un papier ou le panneau MDF
- Appliquer une couche de fond (grammage 150 - 200 g/m²) d'apprêt FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4071
dilué avec 10 - 15 % de diluant PU DV 4900
- Séchage pendant au moins 16 heures à 20 °C
- Égrenage grain 280 à 320
- Appliquer 1 à 2 couches (grammage 100 à 150 g/m²) de laque UNA-COLOR DB 45245-(couleur) (dans la couleur de fond)
rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070
dilué avec 10 - 15 % de diluant PU DV 4900
- Séchage pendant au moins 16 heures à 20 °C
- Léger égrenage pour rendre lisse (grain 400)

Étape 2 :

- Laque UNA-COLOR DB 45245-(couleur) (dans les couleurs des pixels)
rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070
- 'Pixéliser' successivement les différentes laques avec une pression de pulvérisation réduite (de 0,5 à 1 bar)
- Séchage pendant 4 à 6 heures



Effets : Effet pixel

Étape 3 :

- Appliquer une couche (grammage 100 à 150 g/m²) du vernis UNA-PUR DE 4259x(matité)
rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070 dilué avec 10 - 15 % de diluant PU DV 4900
- Séchage pendant au moins 16 heures à 20 °C

Informations concernant l'application et la sécurité :

- Veuillez également respecter les Fiches techniques et les Fiches de données de sécurité actuelles pour chaque produit susmentionné.

Remarques particulières :

- Pour obtenir un effet de pixel, chaque surface réalisée est individuelle ; avant l'application, l'applicateur devrait se familiariser avec la technique spécifique de l'effet.
- Il est déconseillé d'appliquer et de faire sécher les produits PU si la température du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C.
- Afin d'éviter les problèmes d'accrochage, égrenez les surfaces PU juste avant l'application de la couche suivante et appliquez les surfaces égrenées aussitôt.
- A condition d'un stockage approprié (température ambiante de 20 °C minimum), la finition atteindra sa dureté finale après une semaine.
- Avant toute application, merci de réaliser un essai avec la finition complète sous les conditions pratiques.

Indication :

Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente.

La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition.