Informations techniques

Hesse Lignal
inspiring you
Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm
www.hesse-lignal.de

Effets : UNA-COLOR avec effet vieilli

Produits nécessaires :
- Patine pour bois précieux, par exemple BE 18-70385
- UNA-COLOR DB 45245-(couleur)
- Patine HYDRO TW 4130-8019
- UNA-PUR DE 4259x(matité)

Attention : Veuillez respecter les taux exacts de dilution et les quantités exactes de durcisseur ajouté mentionnés dans cette fiche technique.

Description / caractéristiques :
Effets vieillis sur des surfaces vernies avec des teintures et des patines à essuyer principalement pour des bois profilés finement poreux comme par exemple le hêtre.

Applications :
Touche créative et insolite dans un style campagnard pour des surfaces résistantes destinées à l'aménagement intérieur exclusivement, la cuisine etc.

Exemple de procédé :

Étape 1 :
- Support : bois finement poreux, comme par exemple le hêtre
- Dépôt d'une couche par pulvérisation sans essuyage
  Patine pour bois précieux BE 18-70385
- Séchage pendant 2 à 3 heures à une température ambiante
- Appliquer une couche d'apprêt
  UNA-PUR DE 4259x(matité) de 80 à 100 g/m²
  Rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070
- Séchage pendant 2 à 3 heures à une température ambiante / ponçage avec un grain de 320
- Appliquer une couche d'apprêt
  UNA-COLOR DB 45245-12774 de 100 à 120 g/m²
  Rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070
- Lissage léger (grain 400)
- Séchage pendant au moins 16 heures

Étape 2 :
- Poncer la laque, à votre goût, sur les arêtes, les bords et les moulures jusqu'à atteindre la laque incolore.
- Créer un brouillard sur une partie ou la totalité de la surface avec la Patine HYDRO TW 4130-8019
- Séchage de 30 à 60 minutes
- Poncer à l'aide de Scotch ou d'un non-tissé abrasif pour obtenir un effet, de sorte qu'il ne reste qu'une petite quantité de décapant dans les pores ou dans les rainures, les stries de ponçage ou les petits trous créés auparavant. S'il reste du décapant sur la surface, cela peut entraîner des problèmes d'adhérence.

Hesse Lignal
inspiring you
Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm
www.hesse-lignal.de

Effets : UNA-COLOR avec effet vieilli

- Pulvériser une couche avec un pistolet à godet à distance et à basse pression (1 bar)
- Tamponner des trous de ver avec, par exemple, ma Patine HYDRO TW 4130-8019

Étape 3 :
- Appliquer une couche de vernis
  UNA-PUR DE 4259x(matité) de 100 à 150 g/m²
  Rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070
- Séchage pendant au moins 16 heures à 20 °C

Informations concernant le traitement et la sécurité :
Veuillez également respecter les données techniques et les fiches de données de sécurité les plus récentes pour chacun des produits listés.

Remarques particulières :
- L'effet dépend de 'l'écriture' de l'opérateur.
- Il est déconseillé d'utiliser et de faire sécher les laques polyuréthanes si la température du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C.
- Pour éviter les problèmes d'accrochage, les surfaces vernis en PU doivent être fraîchement poncées avant la finition ; les surfaces poncées doivent être à nouveau vernis dés que possible.
- Réaliser un essai de vernissage.

Indication :
Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente.
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition.