
Algemeen: Verhardingen FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

Beschrijving/Kenmerken:

FANTASTIC-BRILLANT is een zeer krasvaste, transparante hoogglanslak op basis van oplosmiddelen. Na verharding met PUR-Verharder DR 4071 is FANTASTIC-BRILLANT een op de FANTASTIC-familie afgestemde aanvulling en een ideale hoogglanzende aflak voor de kleurenséries FANTASTIC-COLOR, UNA-COLOR en UNA-THIX-COLOR.

Na droging kan de lichtechte hoogglanslak worden gepolijst en gepoetst, indien gewenst. Door de goede stand op loodrechte oppervlakken, is FANTASTIC-BRILLANT procesveilig en eenvoudig te verwerken.

Door aanvullende verhardingsmogelijkheden kan de verwerker FANTASTIC-BRILLANT bovendien na afzonderlijke procesvoorwaarden en producteigenschappen mengen en situatief aanpassen.

Algemeen: Verhardingen FANTASTIC-BRILLANT DU 48799



Extern gecertificeerd

PUR Verharder **DR 4071** in de mengverhouding (volumetrisch) **4 : 1** of (gravimetrisch) **100: 26**



Universele verharding

PUR Verharder **DR 4070** in de mengverhouding (volumetrisch) **2 : 1** of (gravimetrisch) **100: 49**



Hoge chemische weerstand

PUR Verharder **DR 4078** in de mengverhouding (volumetrisch) **5 : 2** of (gravimetrisch) **100: 40**



Hoogste kwaliteit

PUR Verharder **DR 4076-0001** in de mengverhouding (volumetrisch) **10 : 3** of (gravimetrisch) **100: 31**



Snelste hoogglans afwerking

PUR Verharder **DR 4085** in de mengverhouding (volumetrisch) **3 : 1** of (gravimetrisch) **100: 35**



Laagste stofincidentie

PUR Verharder **DR 4096-0002** in de mengverhouding (volumetrisch) **2 : 1** of (gravimetrisch) **100: 50**

Technische gegevens / beoordelingen / externe certificeringen voor de optionele verhardingen:

	FANTASTIC-BRILLANT DU 48799	aanbevolen verdunningstoefoe-ging op de lak-/verhardermenging	Potlife/ Verwerkingstijd	Thixotropie (zonder verdunning)	Aandrogings/ Stofdroog	Stapelbaarheid	Lakschuurgang	Briljante glans	Polijstbaarheid	Krasbestenigheid en lakhardheid	chemische bestandheid	Keurings-certificaat See-BG / IMO	Classificatie NEN EN 13501	Gebruik op gebleekt hout Houtsoorten	Gebruik op PUR-kleurlakken	Gebruik op natuurhout
	DR 4071	40 - 50%	8 h / 20°C	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					
	DR 4070	20 - 30%	8 h / 20°C	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					
	DR 4078	35 - 45%	8 h / 20°C	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★					
	DR 4076-0001	30 - 50%	8 h / 20°C	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★					
	DR 4085	35 - 40%	8 h / 20°C	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					
	DR 4096-0002	20 - 30%	8 h / 20°C	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆					

☆☆☆☆☆
slecht

★★★★★
zeer goed

externe certificeringen

Inzet is mogelijk

Algemeen: Verhardingen FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

Speciale aanwijzingen:

- Voer eerst een laktest uit onder praktijkomstandigheden.
- Houd naast de aanvulling bij deze algemene technische informatie rekening met de Technische Informatie FANTASTIC-BRILLANT DU 48799 en het veiligheidsgegevensblad.
- Neem indien nodig contact op met uw Hesse buitendienstmedewerker of onze technische hotline op +49 (0)2381 963 846 of stuur een bericht naar service@hesse-lignal.de.

Opmerking:

Onze technische informatie wordt constant aangepast aan de nieuwste stand van de techniek en de wettelijke voorschriften. De meest actuele versie vindt u op het internet onder www.hesse-lignal.com.

Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.