



Effecten: verweerde eik

Benodigde producten:

- Antiek-Voorbeits WAV 58-20500
- Antiek-Nabeits WA 58-20504 licht of
- Antiek-Nabeits WA 58-20506 donker
- FANTASTIC-NATURA DA 48660

Neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en verdunner in acht!

Beschrijving/eigenschappen:

Verweerd effect van een eiken oppervlak.

Toepassingsgebieden:

Interieurbouw en meubelen.

Voorbeeld van de werkwijze:

Verweerde eik, licht:

- Drager: massief eik of geschoven fineer met een dikte van minstens 0,7 mm of nog beter 1,0 mm
- Diep structureren met een Tynex borstel
- Spuit 2 goed natte lagen Antiek-Voorbeits WAV 58-20500 op en smeer niet uit
- Laat minstens 3 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Schuur met schuurspons korrel 150 tot het effect verschijnt
- Spuit 1 goed natte laag Antiek-Nabeits WA 58-20504 op en smeer die uit
- Laat minstens 3 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- en schuur tussendoor met korrel 320
- Lak af met FANTASTIC-NATURA DA 48660
- Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071
- Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen

Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!

Bijzondere opmerkingen:

- Naast de keuze en de structuur van het ruwe hout hebben ook de hoeveelheid aangebrachte beits en het wegschuren van overtollige beits een invloed op het uiteindelijke effect.
- De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.
- Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.



Effecten: verweerde eik

- Bij een bewaring volgens de voorschriften (minstens 20 °C kamertemperatuur) bereikt de lak zijn uiteindelijke hardheid na een week.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden!

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.