



Effecten: marmereffect

Benodigde producten:

- FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
- UNA-COLOR DB 45245-(kleur)
- UNA PUR DE 4259x(glansgraad) of
- FANTASTIC-BRILLANT DU 48799
- Marmereffectlak DV 4991

Opgelet:

Neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en PUR Verdunning in acht!

Beschrijving/eigenschappen:

Een marmereffect in combinatie met basiskleuren is niet overtuigend, maar in combinatie met fantasierijke kleuren is het een ideaal middel om een echte designlook te creëren.

Toepassingsgebieden:

Opvallende, creatieve accenten op slijtvaste oppervlakken bij de interieurbouw, bv. kantoormeubelen, tafels, hotelinrichting enz.

Voorbeeld van de werkwijze:

Stap 1:

- Schuur de grondfolie, de gecoate spaanplaat of de mdf-plaat grondig
- Breng 1 grondlaag 150 - 200 g/m² FANTASTIC-FILL DP 4755-9343 aan
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071
verdund met 15 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Schuur met korrel 280 - 320
- Lak met 1 laag 100 -150 g/m² in de grondkleur UNA-COLOR DB 45245-(kleur)
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
verdund met 10 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Schuur lichtjes glad (korrel 400)

Stap 2:

- UNA-COLOR DB 45245-(kleur) in de gewenste marmerkleur
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
Verdun als marmermengsel 1 : 5 met PUR Verdunning DV 4900 en breng met een bekerpistool in onregelmatige lijnen van 3 - 10 g/m² met een tussenafstand van 15 - 20 cm aan (kromme lijnen)
- Bevochtig gekreukt perkament of een natuurspons met marmereffectlak DV 4991 en dep daarmee op het oppervlak
- Drogingstijd 1 - 2 uur



Effecten: marmereffect

Stap 3:

- Breng 1 deklaag 100 - 150 g/m² UNA-PUR DE 4259x(glansgraad) aan
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- of
2 deklagen 100 - 120 g/m² FANTASTIC-BRILLANT DU 48799
met 10 - 60 minuten tussentijd
Mengverhouding (volumetrisch) 2 : 1 met PUR Verharder DR 4071
verdund met 20-30 % PUR Verdunning DV 4935

Indien nodig kan FANTASTIC-BRILLANT DU 48799 tot hoogglans gepolijst worden gedurende > 48 u / 20 °C.

Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!

Bijzondere opmerkingen:

Het marmereffect verschilt van oppervlak tot oppervlak, u dient zich vooraf met de speciale techniek vertrouwd te maken.

De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.

Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.

Bij een bewaring volgens de voorschriften (minstens 20 °C kamertemperatuur) bereikt de lak zijn uiteindelijke hardheid na een week.

Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden!

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.