
Effecten: Naaldhout, verweerd op gestructureerd massief hout

Benodigde producten:

- Antiek-Nabeits WA 58-20506
- Antiek-Nabeits WA 58-24510
- FANTASTIC-NATURA DA 48660

Beschrijving/Kenmerken:

Met deze opbouw wordt het effect van verweerd naaldhout nagebootst. Door het diep gestructureerde massieve hout zien deze oppervlakken eruit alsof ze tientallen jaren aan de weersomstandigheden zijn blootgesteld.

Toepassingsgebieden:

Meubel- en interieurbouw

Verwerkingsvoorbeeld:

- Substraat: Massief naaldhout
- De oppervlakken worden met een kunststof borstel enkele millimeters diep gestructureerd
- 1 x gelijkmatig beitsen door opspuiten van de donkere Antiek-Nabeits WA 58-20506
- Tussendroging 1 h / 20 °C
- Patineren met de Antiek-Nabeits WA 58-24510. Hiertoe met het bekerpistool met kleine doorstroomopening (1,2 mm) en gereduceerde materiaaldoorvoer de jaarringen zo vlak mogelijk patineren. Breng hierbij zeer voorzichtig en gelijkmatig de zilverachtige Antiek-Nabeits op, zodat er een mooi licht/donker-effect ontstaat.
- Tussendroging 3 h / 20 °C
- Gronden met 1 x 100 – 120 g/m² FANTASTIC-NATURA DA 48660, mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071
- Tussendroging 2 h / 20 °C
- Licht gladschuren met de schuurspons
- Lakken met 1 x 100 – 120 g/m² FANTASTIC-NATURA DA 48660, mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071

Informatie over verwerking en veiligheid:

Houd rekening met de nieuwste technische informatie en de veiligheidsinformatiebladen van de genoemde afzonderlijke producten.

Speciale aanwijzingen:

- Voer eerst een laktest uit onder praktijkomstandigheden. Afhankelijk van de werkwijze kan het effect variëren.
- Andere effecten en andere werkwijzen om een verweerd uitziend oppervlak te krijgen, vindt u op het internet onder www.hesse-lignal.de



Effecten: Naaldhout, verweerd op gestructureerd massief hout

- PUR-lakken mogen niet bij materiaal- en kamertemperaturen van minder dan 18 °C worden verwerkt en gedroogd.
- Om hechtingsstoringen te voorkomen, moeten PUR-lakoppervlakken voor het aanbrengen van de laklaag worden aangeschuurd.

Opmerking:

Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Het veiligheidsinformatieblad wordt volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.