
Effecten: PUR Structuurlak

Benodigde producten:

- FANTASTIC-FILL DP 4755-9343

Naar keuze:

- UNA-COLOR Structuurlak zeer fijn DB 46451-(kleur)
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
voor hogere eisen ook 5 : 1
of
- UNA-COLOR Structuurlak fijn DB 42214-(kleur)
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
voor hogere eisen ook 5 : 1
of
- UNA-COLOR Structuurlak middel DB 45251-(kleur)
Mengverhouding (volumetrisch) 5 : 1 met PUR Verharder DR 4070
of
- UNA-COLOR Structuurlak grof DB 45822-(kleur)
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
voor hogere eisen ook 5 : 1

Productbeschrijving:

Gepigmenteerde, lichtechte 2K PUR lak met structuurlak.

Toepassingsgebied:

Voor slijtvaste oppervlakken bij de interieurbouw, zoals bv. keukens, badkamers, kantoormeubelen, tafels, enz.

Verwerkingstijd:

1 werkdag bij 20 °C

Houdbaarheid:

1 werkdag bij 20 °C

Voorbeeld van de werkwijze:

Badkamermeubelen, fijne structuurlak, wit:

- Drager diepfrees mdf
- Schuur de kanten en de profielen met korrel 150
- Breng op de kanten 1 grondlaag en vervolgens op het hele oppervlak (incl. kanten)
1 grondlaag 150 - 200 g/m² FANTASTIC-FILL DP 4755-9343 aan
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071
verdund met 10 - 20 % PUR Verdunning DV 4900
- Drogingstijd 3 - 4 uur
- Tussenschuren met korrel 220 - 280
- Breng nogmaals een grondlaag aan zoals hierboven beschreven



Effecten: PUR Structuurlak

- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Schuur de laklaag met korrel 220 - 320
- Breng 1 deklaag 100 - 150 g/m² UNA-COLOR Structuurlak fijn DB 42214-(kleur) aan
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
voor hogere eisen ook 5 : 1
- Stofdroog na 15 - 20 minuten
- Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen vooraleer te verpakken

Technische gegevens:

- Leverwijze: vloeibaar
- Kleur: in uiteenlopende kleuren verkrijgbaar
- Glansgraad: zijdemat
- Viscositeit bij levering: 41 - 50 sec. / 4 mm / 20 °C naargelang van kleur
- Aandeel vluchtige stoffen: 30 - 43 % lak na het mengen, naargelang van de kleur
- Soortelijke massa: 0,9 - 1,1 kg/l naargelang van de kleur
- Ontvlambaar vanaf: > 21 °C
- Houdbaarheid: 26 weken in originele gesloten pot
- Opslagtemperatuur: 16 - 25 °C
- Opslagklasse volgens industriële veiligheidsvoorschriften: ontvlambaar

Veiligheidsaanwijzingen:

Neem steeds het recentste veiligheidsinformatieblad in acht!

Verwerkingsinstructies:

- Breng de structuurlak eenmalig in een 100 - 150 g/m² dikke laag op een geschikte ondergrond aan, naargelang van het gewenste effect.
- De dikte van de laag, de nozzlediameter, luchtdruk, spuittechniek en de hoeveelheid verdunner hebben allemaal invloed op het effect.!
- Schuur ter voorbehandeling de ondergrond stapsgewijs en verwijder het schuurstof

Aanbrengingstechniek:

- Spuiten:
Bekerpistool
Nozzlediameter 2,0 - 2,5 mm
Spuitdruk 2,5 - 3,5 bar
- Airless/Airmix spuiten:
mogelijk



Effecten: PUR Structuurlak

Droging:

- Naargelang de dikte van de laag, de temperatuur van de lak en de omgeving, de aanbrengingstechniek en de drager kunt u na 2 - 3 uur schuren of zonder tussenschuren na 1 - 2 uur kleurloos overlakken met PUR lak.
- Stapelbaar na 12 - 16 uur
- Geforceerde droging tot 40 °C mogelijk

Overlakken:

- Voor een absoluut ringvast oppervlak en/of een makkelijkere reiniging van het oppervlak, vooral bij een grove structuurlak, is het raadzaam om kleurloos af te lakken met bv. DE 4259x(glansgraad) of FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(glansgraad).
- Om een bijzonder effect te creëren, vooral bij medium en fijne parelstructuren, kunt u ook met bv. metallic lak op basis van DU 45457-99012 of DU 45457-99015 aflakken.

Bijzondere opmerkingen:

- De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking niet lager zijn dan 18 °C.
- Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt om een goede hechting te garanderen.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden!

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.