



---

## Effecten: pixeleffect

---

### Benodigde producten:

- FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
- UNA-COLOR DB 45245-(grondkleur)
- UNA-COLOR DB 45245-(effectkleur)
- UNA-PUR DE 4259x(glansgraad)

Opgelet: neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en verdunner in acht!

### Beschrijving/eigenschappen:

- Prachtig, veelkleurig effect.
- Spuittechniek heeft invloed op het uiteindelijke effect.

### Toepassingsgebieden:

Opvallende, creatieve accenten op slijtvaste oppervlakken bij de interieurbouw, bv. kantoormeubelen, tafels, hotelinrichting enz.

### Voorbeeld werkwijze:

#### Stap 1:

- Schuur de grondfolie, de gecoate spaanplaat of de mdf-plaat grondig
- Breng 1 grondlagen 150 - 200 g/m<sup>2</sup> FANTASTIC-FILL DP 4755-9343 aan  
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4071  
verdund met 10 – 15 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Schuur met korrel 280 - 320
- Lak met 1 – 2 laagen 100 -150 g/m<sup>2</sup> in de grondkleur UNA-COLOR DB 45245-(kleur)  
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070  
verdund met 10 – 15 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Schuur lichtjes glad (korrel 400)

#### Stap 2:

- UNA-COLOR DB 45245-(kleur) in de gewenste pixelkleur  
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
- Spuit met verlaagde spuitdruk (0,5 - 1 bar) her en der puntjes, kleur na kleur.
- Drogingstijd 4 - 6 uur

#### Stap 3:

- Breng 1 deklaag 100 - 150 g/m<sup>2</sup> UNA-PUR DE 4259x(glansgraad) aan  
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070  
verdund met 10 – 15 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen



---

## Effecten: pixeleffect

---

### **Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:**

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!

### **Bijzondere opmerkingen:**

- Het pixeleffect wordt op elk oppervlak apart aangebracht, u dient zich vooraf met de speciale techniek vertrouwd te maken.
- De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.
- Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.
- Bij een bewaring volgens de voorschriften (minstens 20 °C kamertemperatuur) bereikt de lak zijn uiteindelijke hardheid na een week.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden!

### **Opgelet:**

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.