



Effecten: reflexeffect

Benodigde producten:

- PUR Isoleervuller DP 4791-9343
- UNA-COLOR DB 45245-9005
- Metallic lak, grof effect DU 45457-99015
- Kleurconcentraat, naar keuze CF 5010 geel, CF 5030 rood, CF 5050 blauw of CF 5062 groen
- FANTASTIC-BRILLANT DU 48799

Opgelet: neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en verdunner in acht!

Beschrijving/eigenschappen:

Met de reflexlak creëert u een prachtig diepte-effect. Aflakken met briljantlak zorgt voor een schitterende fonkeling.

Toepassingsgebieden:

Opvallende, creatieve accenten op slijtvaste oppervlakken bij de interieurbouw, bv. kantoormeubelen, tafels, hotelinrichting, enz.

Voorbeeld van de werkwijze:

Stap 1:

- Schuur de grondfolie, de gecoate spaanplaat of de mdf-plaat grondig
- Breng 1 grondlaag 150 - 200 g/m² PUR Isoleervuller DP 4791-9343 aan
Mengverhouding (volumetrisch) 4 : 1 met PUR Verharder DR 4058
verdund met 10 % PUR Verdunner DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Schuur met korrel 280 - 320
- Breng 1 laag 100 - 150g/m² UNA-COLOR DB 45245-9005 aan
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
verdund met 10 % PUR Verdunner DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Schuur de laklaag lichtjes met korrel 220 - 320

Stap 2:

- Lak af met 1 gelijkmatige laag 80 - 100 g/m² metallic lak 45457-99015
Mengverhouding (volumetrisch) 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
verdund met 20 % PUR Verdunner DV 4900
- Om het kleurrijke glittereffect in de verschillende kleuren rood, geel, blauw of groen te bereiken, voegt u 1 % kleurconcentraat aan de metallic lak toe. CF 5010 geel, CF 5030 rood, CF 5050 blauw of CF 5062 groen
- Drogingstijd 2 uur



Effecten: reflexeffect

Stap 3:

- Lak af met 2 lagen 100 - 120 g/m² FANTASTIC-BRILLANT DU 48799
Mengverhouding (volumetrisch) 4 : 1 met PUR Verharder DR 4071
verdund met 20 – 40 % PUR Verdunner DV 4035
- Indien gewenst, kunt u al na 1 dag, beter 3 dagen, droging tot hoogglans polijsten.

Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!

Bijzondere opmerkingen:

- Het reflexeffect is enkel mogelijk op zwarte ondergronden. De dikte van de aangebrachte laag heeft invloed op de uiteindelijke kleur en het effect.
- De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.
- Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal!

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden. Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.