
Efekty dekoracyjne: Efekt dekoracyjny wypustków HYDRO

Wymagane produkty:

- Lakier barwny HYDRO HB 65080-(barwa)
- Pistolet ze zbiornikiem (nad-)ciśnieniowym

Opis:

Ten sposób wykonania umożliwia uzyskanie metodą natryskową powierzchni z nieregularnymi, widocznymi i wyczuwalnymi wypustkami. Zaletą metody jest fakt, że ten efekt po aplikacji natryskowej powstaje samoczynnie i nie trzeba go dopracowywać. Można go utworzyć na wszystkich materiałach nośnych, na których można użyć lakieru barwnego HYDRO. Efekt można zróżnicować przez różne kreatywne sposoby wykonania. W ten sposób każda powierzchnia będzie innowacyjnym unikatem wysokiej jakości.

Obszary zastosowania:

Meble i wyposażenie wnętrz.

Propozycja wykonania:

Żądany materiał nośny (np. folię podkładową FPY, MDF lub melaminową) dobrze przeszlifować. Zalecamy szlifowanie papierem 150 - 240. Odpowiednio do żadanego efektu zalecamy wcześniejsze użycie wypełniacza w razie obróbki surowej powierzchni lub obrzeża płyty MDF, aby uzyskać jednorodne powłoki.

Czas suszenia tej warstwy wypełniacza: w miarę możliwości przez noc w temperaturze pokojowej 20 °C. Następnie przeszlifować papierem 280 - 400 bezpośrednio przed lakierowaniem.

Następnie Lakier barwny HYDRO HB 65080-(barwa) w żądanym odcieniu podłożyć, z dodatkiem 20 % wody (ewentualnie z dodatkiem HYDRO Optimizer HZ 70) w celu rozcieńczenia, należy równomiernie nałożyć w ilości 120 - 150 g/m² za pomocą pistoletu ze zbiornikiem, tworząc warstwę nadającą kolor.

Powstała w ten sposób powierzchnia powinna schnąć minimalnie przez 6 / maksymalnie przez 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C.

Nie szlifować powierzchni!

Następnie za pomocą pistoletu ze zbiornikiem ciśnieniowym należy nakładać Lakier barwny HYDRO HB 65080-(barwa) w żądanym odcieniu wypustków. Strukturę wypustków uzyskuje się, odpowiednio ustawiając parametry natrysku.

W zależności od wielkości i właściwości aplikowanej struktury z wypustkami należy suszyć powierzchnię przynajmniej przez noc (ok. 16 godzin), lepiej 24 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C.

Wskazówki i porady dotyczące tworzenia kreatywnych efektów:

Rodzaj powierzchni zależy od sposobu wykonania wypustków podczas aplikacji.

Istnieją następujące powiązania:

- Im gęstszy lakier barwny, tym bardziej wypukłe wypustki.
- Im wyższe ciśnienie natrysku, tym mniejsze wypustki.
- Im mniejsza średnica dyszy natryskowej, tym mniejsze wypustki.



Efekty dekoracyjne: Efekt dekoracyjny wypustków HYDRO

Dalsze możliwości modyfikacji dotyczą rodzaju prowadzenia pistoletu podczas aplikacji wypustków (prędkość i odległość od obrabianego elementu itp.).

Poprzez zastosowanie różnych odcieni podłoża i wypustków można uzyskać wyjątkowe efekty kolorystyczne.

Jako warstwę podłoża nadającą kolor można zastosować także Lakier COOL-COLOR HB 65285-(barwa).

Lakiery barwne HYDRO można w razie potrzeby dodatkowo zmodyfikować, dodając koncentraty pigmentowane HYDRO (np. HFM 985, czarny). Maksymalna wielkość dodatku: 5 %.

Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:

Szczegółowe informacje na temat wyszczególnionych materiałów należy pobrać z odpowiednich aktualnych Informacji technicznych i kart charakterystyk.

Wskazówki specjalne:

Proszę dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących utwardzacza i innych dodatków, a także czasów suszenia. Należy pamiętać o dokładnym wymieszaniu lub zmieszaniu wszystkich niezbędnych składników.

Aby uniknąć zaburzeń przyczepności, powierzchnie lakierów HYDRO należy przeszlifować następnego dnia przed polakierowaniem.

Każda wykonana powierzchnia jest unikalna!

Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych.

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego zainteresowanych odsyłamy także do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.