



Efekty dekoracyjne: Efekt ornamentowy HYDRO

Wymagane produkty:

- COOL-COLOR HB 65285-(barwa)
- HYDRO Dodatek do efektu ornamentowego HZ 78
- Pistolet ze zbiornikiem (nad-)ciśnieniowym
- Pędzel lub inne odpowiednie narzędzia
- Bejca do wcierania (np. Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-7040)
- COOL-TOP HE 6509x(potłusk) lub PERFECT-TOP HDE 5400x(potłusk), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z HYDRO Utwardzacz HDR 5091)

Opis/właściwości:

Za pomocą tego sposobu wykonania można przy użyciu prostych środków uzyskać dekoracyjny efekt lakieru ornamentowego/nakładanego pędzlem. Zaletą jest to, że efekt można wytworzyć na niemal wszystkich materiałach nośnych, na których można użyć lakieru barwnego HYDRO. Uzyskany efekt można zróżnicować przez różne sposoby wykonania. Ponieważ pracę wykonuje się szybko i prosto przy użyciu standardowych produktów Hesse, rezultat będzie widoczny już po krótkim czasie. Ponadto efekt można dopasować zgodnie z przyjętymi założeniami kreatywnymi. W ten sposób każda powierzchnia będzie innowacyjnym unikatem wysokiej jakości.

Obszary zastosowania:

Meble i wyposażenie wnętrz.

Propozycja wykonania:

- Wybrany materiał nośny (np. folię podkładową FPY względnie MDF) dobrze przeszlifować. Zalecamy szlifowanie papierem 150 - 240. Odpowiednio dożądanego efektu zalecamy wcześniejsze użycie wypełniacza w razie obróbki surowej powierzchni lub obrzeża płyty MDF, aby uzyskać jednorodne powłoki.
- Czas suszenia tej warstwy wypełniacza: w miarę możliwości przez noc w temperaturze pokojowej 20 °C. Następnie przeszlifować papierem 280 - 400 bezpośrednio przed lakierowaniem.
- Następnie do lakieru COOL-COLOR HB 65285-(barwa), w zależności od żądanej struktury ornamentowej, dodaje się 25 - 30 % HYDRO Dodatek do efektu ornamentowego HZ 78. Dodatek należy wymieszać mieszadłem aż do równomiernego rozprowadzenia. W razie stosowania elektrycznego mieszadła należy uważać, aby do lakieru nie wmieszać pęcherzyków powietrza - dlatego należy przyjąć niską prędkość obrotową (wyjątek: patrz Wskazówki i porady)!
- Tak przygotowaną mieszaninę lakieru barwnego nakładać w ilości 120 - 150 g/m² za pomocą pistoletu ze zbiornikiem (nad-)ciśnieniowym na materiał nośny.
- W zależności od obrabianej powierzchni należy po 5 - 10 minutach schnięcia w temperaturze pokojowej 20 °C wykonać pędzlem lub innym narzędziem żądanym efekt ornamentowy.



Efekty dekoracyjne: Efekt ornamentowy HYDRO

- W zależności od wypukłości ornamentów należy pozostawić powierzchnię do wyschnięcia co najmniej przez noc (ok. 16 godzin), lepiej do 48 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C.
- Następnie można odpowiednio zaakcentować ornamenty za pomocą bejcy do wcierania, np. Bejcy do wcierania HYDRO TW 4130-7040.
- Pozostawić powierzchnię przez 1 - 2 godziny do wyschnięcia.
- Przeszlifować do uzyskania efektu i odpowiednio usunąć pył szlifierski.
- Następnie polakierować powierzchnię albo Lakierem COOL-TOP HE 6509x(połysk), albo Lakierem PERFECT-TOP HDE 5400x(połysk), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z HYDRO Utwardzacz HDR 5091.

Wskazówki i porady dotyczące tworzenia kreatywnych efektów:

- W razie świadomego wmieszania pęcherzyków powietrza (intensywnie mieszając elektrycznym mieszadłem) do wypełniacza pigmentowanego można uzyskać powierzchnie, które podczas suszenia zachowają pęcherzykową/spienioną strukturę. Jeśli ta powierzchnia zostanie przeszlifowana, powstaną zagłębienia podobne do kraterów. Będą one odpowiednio wyróżnione przez użycie bejcy.
- Odcień podstawowy jest dostosowywany w zależności od odcienia zastosowanego lakieru barwnego. Można go w razie potrzeby dodatkowo zmodyfikować, dodając koncentraty pigmentowane HYDRO (np. HFM 985, czarny). Maksymalna wielkość dodatku: 5 %.
- Dalsze możliwe wariacje wynikają z zastosowania bejcy do wcierania o innym kolorze.
- Natomiast poprzez zastosowanie różnych metod szlifowania (ręcznie papierem, gąbką, szlifierką mimośrodową lub szlif maszynowy itp.) można dodatkowo wykonać różne struktury podłożowe.
- Również w przypadku akcentacji dekoracyjnej za pomocą bejcy można za pomocą gazy lub gąbki uzyskać różne efekty patyny.

Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów.

Wskazówki specjalne:

- Proszę dokładnie przestrzegać instrukcji dotyczących utwardzacza i innych dodatków, a także czasów suszenia. Należy pamiętać o dokładnym wymieszaniu lub zmieszaniu wszystkich niezbędnych składników.
- Aby uniknąć zaburzeń przyczepności, powierzchnie lakierów HYDRO należy przeszlifować następnego dnia przed polakierowaniem.
- Każda wykonana powierzchnia jest unikalna!
- Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych.



Efekty dekoracyjne: Efekt ornamentowy HYDRO

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego zainteresowanych odsyłamy także do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.