



Efekty dekoracyjne: optyka metaliczna

Wymagane produkty:

- FANTASTIC-FILL DP 4755-9005
- PUR Środek tiksotropowy ZD 3596
- Lakier metaliczny PUR DB 42632-M19646
- UNA- PUR DE4259x(połysk)

Proszę przestrzegać zawartych poniżej wskazówek dotyczących dozowania utwardzacza i rozcieńczalnika, a także czasu schnięcia podczas tworzenia efektu dekoracyjnego. Należy pamiętać o dokładnym wymieszaniu lub zmieszaniu wszystkich niezbędnych składników.

Opis/właściwości:

Optyka metaliczna, prosta do uzyskania, na bazie produktów PUR.

Obszary zastosowania:

Sklepy, meble i wyposażenie wnętrz.

Przykład procedury:

- Materiał nośny: Płyty MDF powlekane folią
- Szlifowanie krawędzi i profili: ziarnem 150 - 180 (odpylanie)
- Szlifowanie folii: ziarnem 320 - 400 (odpylenie)
- Aplikacja w zależności od struktury powierzchni 150 - 300 g/m² FANTASTIC-FILL DP 4755-9005, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 + 1 - 2 % PUR Środek tiksotropowy ZD 3596 na 10 % Rozcieńczalnik PUR DV 4991 do mieszanki lakieru z utwardzaczem. Proszę dokładnie zmieszać wszystkie składniki.
- Suszenie: 3 - 5 min / 20 °C
- Tworzenie efektu: Nałożyć mocną, gładką folię z tworzywa sztucznego (np. PVC) na lakierowaną powierzchnię i obrzeża, docisnąć i bezpośrednio potem ściągnąć do góry. Proces można powtarzać w zależności odżądanego efektu.
- Suszenie: 4 - 20 h / 20 °C
- Dekoracyjne szlifowanie wypełniacza: ziarnem 240 (ręcznie lub szlifierką mimośrodową)
- Aplikacja 130 – 160 g/m² Lakieru metalicznego PUR DB 42632-M19646, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek rozcieńczalnika 30 - 40 % Rozcieńczalnik PUR DV 4900 do mieszanki lakieru z utwardzaczem
- Suszenie: 4 - 20 h / 20 °C
- Dekoracyjne szlifowanie Lakieru metalicznego PUR: ręcznie, ziarnem 600 (odpylenie)
- Aplikacja 130 - 160 g/m² UNA-PUR DE 4259x(połysk), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek rozcieńczalnika 10 - 20 % Rozcieńczalnik PUR DV 4900 do mieszanki lakieru z utwardzaczem. Dla tego efektu optyki metalicznej zalecamy głęboki mat jako stopień połysku.
- Suszenie: 16 h / 20 °C



Efekty dekoracyjne: optyka metaliczna

Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów.

Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych.

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego zainteresowanych odsyłamy także do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.