



Efekty dekoracyjne: optyka reliefu na drewnie iglastym

Wymagane produkty:

- FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
- Lazur relief WR 1xxx
- FANTASTIC-NATURA DA 48660

Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników zgodnie z niżej podanymi informacjami.

Opis/właściwości:

Nowoczesny dwubarwny efekt dekoracyjny do drobnoziarnistego silnie strukturyzowanego drewna drzew iglastych.

Obszary zastosowania:

Niezwykłe, twórcze akcenty do wyposażenia wnętrz itp.

Przykład procedury: drewno drzew iglastych, optyka reliefu, antracyt

- Materiał nośny: drobnoziarnisty świerk/jodła, drewno lite
fornir min. 0,7 mm, lepiej 1 mm
- Utworzyć głęboką strukturę szczotkami z andalonu
- gruntować na mokro 1 - 2 x ze szlifowaniem pośrednim FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
Stosunek składników mieszanki (objętościowym) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071
rozcieńczony w proporcji 1 : 1 Rozcieńczalnikiem PUR DV 4900
- Suszenie przynajmniej 16 godzin
- szlifować ziarnem 150 do uzyskaniażądanego efektu, gdy w pełni odstąpi się twarde stoję
roczne
- natryskiwać 1 x i rozprowadzić zanim przyschnie i ew. lekko rozpylić dodatkowo
Lazur reliefową WR 1005 antracyt
- Suszenie przynajmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej 20 °C
- lakierować 2 x ze szlifowaniem pośrednim ziarnem 320
- FANTASTIC-NATURA DA 48660
Stosunek składników mieszanki (objętościowym) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071
- Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C

Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów.

Wskazówki specjalne:

- Obok wyboru i strukturyzacji surowego drewna na efekt dekoracyjny wpływa w sposób decydujący także gramatura powłoki i szlif podkładu.



Efekty dekoracyjne: optyka reliefu na drewnie iglastym

- Standardowe kolory Lazur reliefowej:
WR 1001 terakota, ciemna
WR 1002 błękit fryzyjski
WR 1003 zieleń fryzyjska
WR 1004 terakota, jasna
WR 1005 antracyt
WR 1006 szaro-beżowa
- Lakier PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i pokojowej poniżej 18 °C.
- W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchni z lakierami poliuretanowymi należy przeszlifować świeżo przed lakierowaniem.
- Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych.

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.