



Efekty dekoracyjne: antyk, przetarcia na drewnie iglastym

Wymagane produkty:

- Bejca do szlachetnych gatunków drewna BE 18-(barwa)
- UNA-COLOR DB 45245-(barwa)
- Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-8019
- UNA-PUR DE 42592

Uwaga: Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników zgodnie z niżej podanymi informacjami.

Opis/właściwości:

Łączona technika bejcowania i lakierowania barwnego na szczotkowanym drewnie drzew iglastych z efektem antyku (styl wiejski).

Obszary zastosowania:

Do wytrzymałych powierzchni przy wykończaniu wnętrz i zabudowie sklepowej, do wyposażenia hoteli itp.

Przykład procedury:

Wyposażenia hoteli, świerk biały, antyk

- Materiał nośny: Świerk, sosna sękata jako drewno lite lub wciśnięty fornir o grubości min. 0,7 mm, lepsza grubość forniru 1 mm
- miękkie stoje roczne dobrze wyszczotkować, szlif drewna ziarnem 100 - 120
- spryskać 1 x równomiernie, tworząc wilgotną warstwę, bejcą do szlachetnych gatunków drewna BE 18-70385
- Suszenie przynajmniej 3 godziny w temperaturze 20 °C
- gruntować 1 x 80 - 100 g/m² lakierem UNA-PUR DE 42592
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 + 10 % rozcieńczalnika PUR DV 4900
- Suszenie 1 - 2 godzin, w zależności od wymagań w stosunku do powierzchni lekko szlifować pośrednio ziarnem 320
- lakierować 1 x 60 - 80 g/m² lakierem UNA-COLOR DB 45245-9010
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 + 20-30 % rozcieńczalnika PUR DV 4900
- Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C
- szlifować stosownie do potrzeb gąbką szlifierską lub papierem ściernym do uzyskania efektu "śladów zużycia"; w szczególności przeszlifować krawędzie, profile tak, aby bejca miejscami znowu stała się widoczna.
- spryskać bardzo cienko 1 x Bejca do wcierania HYDRO TW 4130-8019, ew. rozprowadzić
- Suszenie 2 do 3 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C
- szlifować gąbką szlifierską lub wełną stalową do uzyskaniażądanego efektu dekoracyjnego
- 1 x UNA-COLOR DB 45245-8019 nieregularnymi punkcikami pistoletem ze zbiornikiem (pistolet w większej odległości od obiektu, ciśnienie natrysku obniżone do maks. 1 bar)



Efekty dekoracyjne: antyk, przetarcia na drewnie iglastym

- lakierować 1 x 100 - 120 g/m² lakierem UNA-PUR DE 42592
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070
Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze pokojowej 20 °C

Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów.

Wskazówki specjalne:

- Lakiery PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i pokojowej poniżej 18 °C.
- W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchnie z lakierami poliuretanowymi (PUR) należy przeszlifować świeżo przed lakierowaniem.
- Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych!

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.