



Efekty dekoracyjne: efekt masy perłowej PUR

Wymagane produkty:

- UNA-COLOR DB 45245-(barwa)
- PUR Metallic-Lakier nawierzchniowy DU 45457-99060

Uwaga: Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników zgodnie z niżej podanymi informacjami.

Opis/właściwości:

Odporny na światło, przeświecający 2-składnikowy lakier poliuretanowy z perłowym efektem dekoracyjnym, do jasnych odcieni barw. Jako lakier nawierzchniowy do powierzchni, które zostały wcześniej pokryte lakierem UNA-Color lub lazurą pigmentową.

Obszary zastosowania:

Niezwykłe, twórcze akcenty na powierzchniach trwałego użytku wyposażenia wnętrz, np. mebli biurowych, stołów.

Przykład procedury:

Krok 1:

- Jako materiały nośne można stosować drewno fornirowane lub pełne, np. jesion do struktur z otwartymi porami.
- Szlifowanie drewna ziarnem 120 -150, dobrze wyszczotkować
- lakierować 1 x 100 - 150g/m² lakierem UNA-COLOR DB 45245-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 rozcieńczony w proporcji 20 - 30 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900
- Suszenie 2 godziny w temperaturze 20 °C
- wygładzić (ziarno 320)
- lakierować 1 x 100 - 150g/m² lakierem UNA-COLOR DB 45245-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 rozcieńczony w proporcji 20 - 30 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900
- Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C
- lekko wygładzić ziarnem 400

Krok 2:

- lakierować 1 x w ilości 70 - 100 g/m² lakierem PUR Metallic-Lakier nawierzchniowy DU 45457-99060
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z utwardzaczem PUR DR 4070 rozcieńczony w proporcji 10 % rozcieńczalnikiem PUR DV 4900
- Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C

Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów.



Efekty dekoracyjne: efekt masy perłowej PUR

Wskazówki specjalne:

- Efekt masy perłowej można uzyskać tylko na odcieniach pastelowych.
- Lakier *Metaliczne lakiery nawierzchniowe PUR*, różne grubości powłok zmieniają odcień barwy, zbyt duże gramatury powłoki powodują zmętnienie.
- W celu uzyskania indywidualnych odcieni barwy można do lakieru PUR Metallic-Lakier nawierzchniowy DU 45457-99060 *efekt masy perłowej*
- wmieszać 5 - 10 % lakieru UNA-COLOR DB 45245-(barwa).
- Nanoszenie następuje wtedy jak w przypadku lakieru warstwowego, jako podkład i jako warstwa wierzchnia.
- Przed użyciem dobrze wymieszać!
- Lakiery PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i pokojowej poniżej 18 °C.
- W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchnie z lakierami poliuretanowymi (PUR) należy przeszlifować świeżo przed lakierowaniem.
- Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne.

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.