



Efekty dekoracyjne: efekt szpachłówki

Wymagane produkty:

- FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
- UNA-COLOR DB 45245-(odcień podstawowy)
- UNA-COLOR DB 45245-(farba akcentująca)
- UNA-PUR DE 4259x(połysk)

Uwaga: Prosimy o dokładne przestrzeganie ilości dodawanych utwardzaczy i rozcieńczalników zgodnie z niżej podanymi informacjami.

Opis/właściwości:

Za pomocą tego dwubarwnego efektu dekoracyjnego powierzchni udaje się odtworzyć urok starych technik szpachlowych. Możliwe jest też nowoczesne wzornictwo, jak efekt dżinsu.

Obszary zastosowania:

Niezwykłe, twórcze akcenty na powierzchniach trwałego użytku wyposażenia wnętrz i zabudowy sklepowej, wyposażenia hoteli itp.

Przykład procedury:

Krok 1:

- Folię podkładową, zafoliowane powierzchnie płyt wiórowych lub MDF dobrze przeszlifować
- gruntować 1 - 2 x w ilości 150 - 200 g/m² FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
- Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 rozcieńczony w proporcji 10 % Rozcieńczalnikiem PUR DV 4900
- Suszenie przynajmniej 16 godzin w temperaturze 20 °C
- Szlifowanie międzywarstwowe/szlif ziarnem 280 - 320
- lakierować 1 - 2 x w odcieniu podstawowym w ilości 150 - 200 g/m² lakierem UNA-COLOR DB 45245-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
lakier barwny, w zależności od wielkości powierzchni, w razie potrzeby rozcieńczyć lub opóźnić jego nanoszenie
- odczekać kilka minut, aby umożliwić przywarcie, po czym szpachlować szpachlą japońską lub innym rodzajem szpachli do uzyskania efektu dekoracyjnego
- Suszenie przynajmniej 16 godzin

Krok 2:

- lakierować cienko 1 x maksymalnie 50 - 60 g/m² farbą akcentującą UNA-COLOR DB 45245-(barwa)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 + 20 - 30 % Rozcieńczalnika PUR DV 4900
- Suszenie 3 - 5 godzin
- szlifować powierzchnię do uzyskania pożądanego efektu ziarnem 150 - 280



Efekty dekoracyjne: efekt szpachlówki

Krok 3:

- lakierowanie końcowe 1 x 100 - 150 g/m² lakierem
UNA PUR DE 4259x(połysk)
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070
- Suszenie przynajmniej 16 - 20 godzin w temperaturze 20 °C

Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów.

Wskazówki specjalne:

- Lakiery PUR nie powinny być używane i nie powinny schnąć w temperaturach materiału i pokojowej poniżej 18 °C.
- W celu uniknięcia zaburzeń przyczepności powierzchnie z lakierami poliuretanowymi (PUR) należy przeszlifować świeżo przed lakierowaniem.
- Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych!

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.