



Efekty dekoracyjne: optyka pustynna

Wymagane produkty:

- EASY-FILL DP 4788-9343
- Lakier strukturalny PUR DB 46031-8001
- Lakier strukturalny PUR DB 46031-8008
- Lakier strukturalny PUR DB 46031-1013

Proszę przestrzegać zawartych poniżej wskazówek dotyczących dozowania utwardzacza i rozcieńczalnika, a także doboru barwy.

Opis/właściwości:

Effekt dekoracyjny optyki pustynnej powinien odzwierciedlać strukturę piasku w kwestii odcienia oraz w odbiorze wizualnym.

Obszary zastosowania:

Sklepy, meble i wyposażenie wnętrz.

Przykład procedury:

- Materiał nośny: Płyty MDF powlekane folią
- Szlifowanie krawędzi i profili: ziarnem 150 - 180 (odpylanie)
- Szlifowanie folii: ziarnem 320 - 400 (odpylenie)
- Aplikacja 150 - 180 g/m² Wypełniacza EASY-FILL DP 4788-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 100 : 15 z Utwardzaczem PUR DR 4096-0002, dodatek rozcieńczalnika 10 % Rozcieńczalnik PUR DV 4900 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
- Suszenie: 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
- Szlifowanie warstwy wypełniacza: ziarnem 320 - 400 (odpylenie)
- Aplikacja 120 - 150 g/m² Lakier strukturalny PUR **DB 46031-8001**, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek rozcieńczalnika 10 - 15 % Rozcieńczalnik PUR DV 4900 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem
- Suszenie: 5 min / 20 °C
- Aplikacja 60 - 100 g/m² Lakier strukturalny PUR **DB 46031-8001**, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070 za pomocą pistoletu ze zbiornikiem przy zredukowanym ciśnieniu natrysku (0,5 - 1,0 bar). Ciśnienie natrysku, wielkość dyszy oraz lepkość robocza mają wpływ na wielkość cząsteczek i wygląd efektu dekoracyjnego.
- Suszenie: 30 min / 20 °C
- Aplikacja 60 - 100 g/m² Lakier strukturalny PUR **DB 46031-8008**, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, za pomocą pistoletu ze zbiornikiem przy zredukowanym ciśnieniu natrysku (0,5 - 1,0 bar). Ciśnienie natrysku, wielkość dyszy oraz lepkość robocza mają wpływ na wielkość cząsteczek i wygląd efektu dekoracyjnego.
- Suszenie: 30 min / 20 °C
- Aplikacja 60 - 100 g/m² Lakier strukturalny PUR **DB 46031-1013**, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, za pomocą pistoletu ze



Efekty dekoracyjne: optyka pustynna

zbiornikiem przy zredukowanym ciśnieniu natrysku (0,5 - 1,0 bar). Ciśnienie natrysku, wielkość dyszy oraz lepkość robocza mają wpływ na wielkość cząsteczek i wygląd efektu dekoracyjnego.

- Suszenie: 16 h / 20 °C

Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa:

Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów.

Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych.

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego zainteresowanych odsyłamy także do naszych warunków handlowych.

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona.