HYDRO Rustikalbeize WRB porenbetonend/rustikal

HYDRO Rustikalbeizen WRB sind für eine universelle Überlackierbarkeit mit den im Handwerk gebräuchlichen Lacksystemen konzipiert und sollen, im Gegensatz zur Multibeize WUE egalisierend, eine möglichst starke, rustikale Porenbetonung erzeugen. Die verwendete Grundbeize sorgt für eine gute Porenbetonung, Verarbeitbarkeit der Beize und Fixierung der Feinstpigmente. Zur weiteren Steigerung der Farbbrillanz kann die nachfolgende HYDRO Lackierung leicht durch Zugabe von 1 – 3 % Beize gesteigert werden.
Im Gegensatz zur bisherigen WUR Beize wurden die Grundkomponenten überarbeitet.

Einsatzbereich: Beizung von Möbeln im Wohn-, Küchen- und Schlafbereich, Objektbereich, Inneneinrichtungen und vieles mehr.

Farbtonbereich: (fast) alle Farbtöne möglich.

Holzarten: Geeignet für grobporige, helle Laubhölzer, z. B. Eiche, Esche.

Holzvorbehandlung: Üblicher Holzschliff mit 120er bis 180er Körnung.

Verarbeitung: HYDRO Rustikalbeize WRB sollten per Spritzauftrag mit Vertreiben bzw. Pinselauftrag verarbeitet werden. In Ausnahmefällen ist auch ein Spritzauftrag ohne Vertreiben möglich. Wegen des schwächeren Effektes wird diese Arbeitsweise von uns nicht empfohlen.

Nachbehandlung/Lackierung: Mit lichtechten PUR, 1K und 2K HYDRO Lacken. Bei helleren oder holzfremden Farbtönen sollten lichtschutzmittelhaltige Lacke eingesetzt werden. Pastellfarbene oder holzfremde Farbtöne (z. B. blau, rosa, grün u. a.) sollten auf inhaltsstoffreichen Hölzern wegen möglicher Verfärbungen zumindest in der ersten Grundierschicht mit konventionellen PUR Lacken beschichtet werden.

Rezeptierung: Als schwarz bzw. dunkle Komponente muss zumindest zum Teil BP 3091 eingesetzt werden, um einen guten Rustikaleffekt zu erzielen! Die Zusammensetzung der Beize sollte pigmentlastig sein. Farbstoffe werden nur, wenn unbedingt notwendig eingesetzt.

Grundrezeptur:		
BZ 900	Konservierungsmittel	1 %
BZ 628	Grundbeize	30 %
BZ 415	Porenbenetzung	3 %
BP 3011	Pigmentkonzentrate (Zugabe von Weißpigment verringert Rustikaleffekt)	je nach gewünschtem Farbton bis max. 50 %
BP 3031		
BP 3034		
BP 3038-25		
BP 3040-25		
BP 3051		
BP 3061		
BP 3091		

BP 3570		max. 20 %
Wasser		Rest auf 100 %
Zur Erhöhung der Brillanz können BF Farbstoffkonzentrate zugegeben werden:		
BF 1010	Gelb	Insgesamt max. 20 %
BF 1060	Grün	
BF 1080	Braun	
BF 1290	Schwarz	
BF 1030	Rot	
BF 1046-5	Rubinrot	