

HYDRO Rustiekbeits WRB accentueert de houtnerf/rustiek

HYDRO Rustiekbeitsen WRB zijn ontworpen voor een universele overlakbaarheid met laksystemen die gebruikelijk zijn bij ambachtelijke schilderwerk. In tegenstelling tot multibeits WUE egaliserend, moeten ze zorgen voor een zo sterk mogelijke, rustieke accentuering van de houtnerf. De gebruikte grondbeits zorgt voor een goede accentuering van de houtnerf, een goede verwerkbaarheid van de beits en een goede fixering van de fijnste pigmenten. Om de kleurglans nog briljanter te maken, kan de volgende HYDRO laklaag eenvoudig worden verbeterd door toevoeging van 1 - 3 % beits.

In tegenstelling tot de vroegere WUR beitsen zijn de basiscomponenten herzien.

Toepassingen: Het beitsen van meubels in de woonkamer, keuken, slaapkamer, allerlei voorwerpen, interieurs en nog veel meer.

Kleuren: (vrijwel) alle kleuren mogelijk.

Houtsoorten: Geschikt voor grof porige, lichte loofhoutsoorten, zoals eiken, essen.

Voorbehandeling van het hout: Gebruikelijke houtschuurgang met korrelgrootte 120 tot 180.

Verwerking: HYDRO Rustiekbeits WRB moet door middel van spuiten met navenen of met de kwast worden aangebracht. In uitzonderingsgevallen is spuiten zonder navenen ook mogelijk. Vanwege het zwakkere effect raden wij deze werkwijze niet aan.

Nabehandeling/lakwerk: Met lichtechte PUR, 1K en 2K HYDRO lakken. Bij lichte of houtvreemde kleuren moet een lak met een lichtbeschermingsmiddel worden gebruikt. Vanwege mogelijke verkleuringen moeten pastelkleuren of houtvreemde kleuren (o.a. blauw, roze, groen) op houtsoorten met veel inhoudsstoffen in ieder geval wat betreft de eerste grondlaag worden voorzien van een conventionele PUR laklaag.

Recept: Als zwart of donker component moet minstens deels BP 3091 worden gebruikt om een goed rustiek effect te bereiken! De samenstelling van de beits moet sterk gepigmenteerd zijn. Kleurstoffen worden alleen gebruikt, wanneer het niet anders kan.

Basisrecept:		
BZ 900	Conserveringsmiddel	1 %
BZ 628	Grondbeits	30 %
BZ 415	Benatting van de houtnerf	3 %
BP 3011	Pigmentconcentraten (Toevoeging van witpigment vermindert het rustieke effect)	afhankelijk van de gewenste kleur tot max. 50 %
BP 3031		
BP 3034		
BP 3038-25		
BP 3040-25		
BP 3051		
BP 3061		

BP 3091		
BP 3570		max. 20 %
Water		Rest op 100 %
Ter verhoging van de helderheid kunnen BF kleurstofconcentraten worden toegevoegd:		
BF 1010	Geel	In totaal max. 20 %
BF 1060	Groen	
BF 1080	Bruin	
BF 1290	Zwart	
BF 1030	Rood	
BF 1046-5	Robijnrood	