

Bejca rustykalna HYDRO WRB akcentująca pory/rustykalna

Bejce rustykalne WRB opracowano tak, aby zapewnić uniwersalne możliwości polakierowania za pomocą systemów lakierniczych popularnych wśród wykonawców z segmentu rzemieślniczego. Bejce te mają za zadanie – w przeciwieństwie do multibejcy WUE egalizującej – uzyskanie możliwie silnego, rustykalnego zaakcentowania porów. Użyta bejca podstawowa zadba o dobre akcentowanie porów, a także zapewni możliwości obróbki bejcy oraz unieruchomienie drobnych pigmentów. W celu dalszego zwiększenia klarowności barw można lekko zabarwić następcze lakierowanie lakierem HYDRO, dodając 1 - 3 % bejcy.

W przeciwieństwie do dotychczasowej bejcy WUR dokonano zmiany składników podstawowych.

Obszar zastosowania: Bejcowanie mebli w obszarze mieszkalnym, kuchniach i sypialniach, bejcowanie przedmiotów, wykończenie wewnątrz i wiele innych.

Zakres odcieni: (Niemal) wszystkie odcienie są możliwe.

Gatunki drewna: Odpowiednia do gruboporowych, jasnych gatunków liściastych, takich jak dąb i jesion.

Obróbka wstępna drewna: Konwencjonalny szlif drewna papierem o ziarnistości od 120 do 180.

Obróbka: Bejcę rustykalną HYDRO WRB należy nakładać metodą natryskową z rozprowadzaniem lub za pomocą pędzla. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest także aplikacja natryskowa bez rozprowadzania. Ze względu na słabszy efekt ten sposób pracy nie jest przez nas zalecany.

Obróbka następcza/lakierowanie: Przy użyciu odpornych na światło lakierów PUR, 1K i 2K HYDRO. W przypadku jaśniejszych lub niedrewnopodobnych odcieni należy stosować lakiery zawierające środki chroniące przed działaniem światła. Ze względu na możliwe odbarwienia pastelowych lub niedrewnopodobnych odcieni (np. niebieski, różowy, zielony i inne) należy na drewnie bogatym w składniki aktywne przynajmniej w pierwszej warstwie gruntującej stosować konwencjonalne lakiery PUR.

Recepturowanie: W razie użycia jako czarny lub ciemny komponent należy zastosować przynajmniej częściowo BP 3091, aby uzyskać dobry efekt rustykalny! Skład bejcy powinien uwzględniać pigmenty. Barwniki stosuje się tylko w przypadku, gdy jest to nieodzowne.

Receptura podstawowa:		
BZ 900	Środek konserwujący	1 %
BZ 628	Bejca podstawowa	30 %
BZ 415	Zwilżenie porów	3 %
BP 3011	Koncentraty pigmentowe (dodanie białego pigmentu ograniczy efekt rustykalny)	W zależności od żądanego odcienia maksymalnie do 50 %
BP 3031		
BP 3034		
BP 3038-25		

BP 3040-25		
BP 3051		
BP 3061		
BP 3091		
BP 3570		Maks. 20 %
Woda		Dopełnienie do 100 %
W celu zwiększenia klarowności można dodać koncentraty barwników BF:		
BF 1010	Żółty	Łącznie maks. 20 %
BF 1060	Zielony	
BF 1080	Brązowy	
BF 1290	Czarny	
BF 1030	Czerwony	
BF 1046-5	Rubinowy	