

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

#### Použití látky nebo přípravku

Povrchová úprava dřeva a jiných materiálů

#### Určená použití

|       |  |
|-------|--|
|       | -----  |
|       | REACHSET 1000  |
| SU3   | Průmyslové použití: použití látek jako takových nebo ve směsích v průmyslových oblastech |
| ERC4  | Průmyslové použití činidel v procesech a u produktů, které nejsou součástí výrobků       |
| ERC5  | Průmyslové použití s následnými vměstky do nebo agregací na matrici                      |
| PROC7 | Nástřikové techniky v zařízeních   |

|        |  |
|--------|--|
|        | -----  |
|        | REACHSET 1001  |
| SU3    | Průmyslové použití: použití látek jako takových nebo ve směsích v průmyslových oblastech |
| ERC4   | Průmyslové použití činidel v procesech a u produktů, které nejsou součástí výrobků       |
| ERC5   | Průmyslové použití s následnými vměstky do nebo agregací na matrici                      |
| PROC13 | Úprava předmětů máčením a poléváním  |

|        |  |
|--------|--|
|        | -----  |
|        | REACHSET 2001  |
| SU22   | Profesionální použití: Veřejná sféra (správa, vzdělávání, zábava, služby, řemesla) |
| ERC8a  | Široké vnitřní použití pomocných procesních prostředků v otevřených systémech      |
| ERC8c  | Široké vnitřní použití s následnými vměstky do nebo agregací na matrici            |
| PROC11 | Neprůmyslové nástřikové techniky   |

|        |  |
|--------|--|
|        | -----  |
|        | REACHSET 2003  |
| SU22   | Profesionální použití: Veřejná sféra (správa, vzdělávání, zábava, služby, řemesla) |
| ERC8a  | Široké vnitřní použití pomocných procesních prostředků v otevřených systémech      |
| ERC8c  | Široké vnitřní použití s následnými vměstky do nebo agregací na matrici            |
| PROC10 | Aplikace válečkem nebo štětcem   |

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

#### Výrobce

Hesse GmbH & Co. KG  
Warendorfer Strasse 21  
59075 Hamm (Germany)  
Telefonní číslo +49 (0) 2381 963-00  
Fax +49 (0) 2381 963-849  
E-mailová adresa ps@hesse-lignal.de

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Germany: +49 (0) 2381 788-612

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Czech Republic: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

#### Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Flam. Liq. 2

H225

STOT SE 3

H336

Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

### 2.2 Prvky označení

#### Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008

##### Výstražné symboly nebezpečnosti



##### Signální slovo

Nebezpečí

##### Standardní věty o nebezpečnosti

H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

##### Pokyny pro bezpečné zacházení

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P304+P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P308+P313

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P403+P233

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

##### Nebezpečná složka uváděná na etiketě (Nařízení (ES) 1272/2008)

obsahuje

n-Butyl-acetáty; 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát; Isobutyl-acetát; Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2% aromatické látky

EUH208 Obsahuje

12-hydroxy-N- [6- (12-hydroxyoktadekamido) hexyl] oktadekanamid, Může vyvolat alergickou reakci.

##### Doplňující informace

EUH066

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

### 2.3 Další nebezpečnost

Produkt neobsahuje žádné PBT látky. Výrobek neobsahuje žádné látky vPvB. Tento produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u člověka. Produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u necílových organismů.

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### Nebezpečné složky

##### n-Butyl-acetát

|  |                  |   |        |                |
|--|------------------|---|--------|----------------|
| Číslo CAS                                | 123-86-4         |   |        |                |
| Číslo EINECS                             | 204-658-1        |   |        |                |
| Registrační číslo                        | 01-2119485493-29 |   |        |                |
| Koncentrace                              | >= 25            | < | 50     | %              |
| Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) |                  |   |        |                |
|  | Flam. Liq. 3     |   | H226   |                |
|  | STOT SE 3        |   | H336   | Nervový systém |
|  |                  |   | EUH066 |                |

##### 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

|  |                  |   |      |   |
|--|------------------|---|------|---|
| Číslo CAS                                | 108-65-6         |   |      |   |
| Číslo EINECS                             | 203-603-9        |   |      |   |
| Registrační číslo                        | 01-2119475791-29 |   |      |   |
| Koncentrace                              | >= 1             | < | 10   | % |
| Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) |                  |   |      |   |
|  | Flam. Liq. 3     |   | H226 |   |
|  | STOT SE 3        |   | H336 |   |

##### Isobutyl-acetát

|  |                  |   |        |                |
|--|------------------|---|--------|----------------|
| Číslo CAS                                | 110-19-0         |   |        |                |
| Číslo EINECS                             | 203-745-1        |   |        |                |
| Registrační číslo                        | 01-2119488971-22 |   |        |                |
| Koncentrace                              | >= 1             | < | 10     | %              |
| Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) |                  |   |        |                |
|  | Flam. Liq. 2     |   | H225   |                |
|  | STOT SE 3        |   | H336   | Nervový systém |
|  |                  |   | EUH066 |                |

##### Uhlovodíky, C9, aromatické látky

|  |                   |   |        |                |
|--|-------------------|---|--------|----------------|
| Číslo CAS                                | 128601-23-0       |   |        |                |
| Číslo EINECS                             | 918-668-5         |   |        |                |
| Registrační číslo                        | 01-2119455851-35  |   |        |                |
| Koncentrace                              | >= 1              | < | 3      | %              |
| Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) |                   |   |        |                |
|  | Flam. Liq. 3      |   | H226   |                |
|  | Asp. Tox. 1       |   | H304   |                |
|  | Aquatic Chronic 2 |   | H411   |                |
|  | STOT SE 3         |   | H335   | Dýchací cesty  |
|  | STOT SE 3         |   | H336   | Nervový systém |
|  |                   |   | EUH066 |                |

##### xylén

|  |                  |   |    |   |
|--|------------------|---|----|---|
| Číslo CAS                                | 1330-20-7        |   |    |   |
| Číslo EINECS                             | 215-535-7        |   |    |   |
| Registrační číslo                        | 01-2119488216-32 |   |    |   |
| Koncentrace                              | >= 1             | < | 10 | % |
| Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) |                  |   |    |   |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|               |      |   |
|---------------|------|---|
| Flam. Liq. 3  | H226 |   |
| Acute Tox. 4  | H332 | Cesta expozice: Expozice<br>vdechováním       |
| Acute Tox. 4  | H312 | Cesta expozice: Dermální expozice             |
| Skin Irrit. 2 | H315 |   |
| Asp. Tox. 1   | H304 |   |
| STOT SE 3     | H335 | Dýchací cesty; Cesta expozice:<br>inhalativně |
| Eye Irrit. 2  | H319 |   |

|     |                                     |       |       |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|
| ATE | Dermální expozice                   | 2.000 | mg/kg |
| ATE | Expozice vdechováním,<br>prach/mlhu | 5     | mg/l  |

**Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2% aromatické látky**

|  |                  |      |   |                |
|--|------------------|------|---|----------------|
| Číslo CAS                                | 64742-48-9       |      |   |                |
| Číslo EINECS                             | 919-857-5        |      |   |                |
| Registrační číslo                        | 01-2119463258-33 |      |   |                |
| Koncentrace                              | >= 1             | < 10 | % |                |
| Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) |                  |      |   |                |
| Flam. Liq. 3                             | H226             |      |   |                |
| Asp. Tox. 1                              | H304             |      |   |                |
| STOT SE 3                                | H336             |      |   | Nervový systém |
|  | EUH066           |      |   |                |

**12-hydroxy-N- [6- (12-hydroxyoktadekamido) hexyl] oktadekanamid**

|  |                  |     |   |  |
|--|------------------|-----|---|--|
| Číslo EINECS                             | 434-430-9        |     |   |  |
| Registrační číslo                        | 01-0000018057-71 |     |   |  |
| Koncentrace                              | >= 0,1           | < 1 | % |  |
| Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) |                  |     |   |  |
| Skin Sens. 1                             | H317             |     |   |  |
| Aquatic Chronic 4                        | H413             |     |   |  |

**nitrocelulóza < =12.6 % N**

|  |           |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|
| Číslo CAS                                | 9004-70-0 |  |  |  |
| Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008) |           |  |  |  |
| Expl. 1.1                                | H201      |  |  |  |

**Poznámka**

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1 Popis první pomoci

**Všeobecné pokyny.**

V bezvědomí zajistíte stabilizovanou polohu a vyhledejte lékařskou pomoc. Ve všech případech, kdy si nejste jisti nebo kdy přetrvávají symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc. Záchranář: Dbejte vlastní bezpečnosti! Vывést postižené osoby z oblasti nebezpečí a položit.

**Při vdechnutí**

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu. Udržovat teplo, uložit do klidové polohy a přikrýt. Ve všech případech, kdy si nejste jisti nebo kdy přetrvávají symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

### **Při styku s kůží**

Při styku s kůží ihned omýt vodou a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštědla a ředidla! Při přetrvávajícím podráždění kůže vyhledat lékaře.

### **Při styku s očima**

Vyjmout kontaktní čočky, vydatně vypláchnout čistou, sladkou vodou, držet oční víčka tak aby se voda dostala pod ně po dobu 10 min. Vyhledat lékařskou pomoc. Přepravit k lékařskému ošetření.

### **Při požití**

Nevyvolávat zvracení. Přepravit k lékařskému ošetření.

## **4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**

Symptomy se projevují jako bolest hlavy, závrať, únava, svalová slabost, ospalost a extrémních případech ztráta vědomí. Vysoká koncentrace par může způsobovat podráždění očí a dýchacích cest a omámenost.

## **4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření**

### **Pokyny pro lékaře / Ošetření**

Symptomatické ošetření.

## **ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**

### **5.1 Hasiva**

#### **Vhodné hasicí prostředky**

Doporučeno: alkoholu odolná pěna, CO<sub>2</sub>, prášky, rozprašovaná voda nebo mlha

#### **Nevhodné hasicí prostředky**

Nepoužijte plný proud vody, aby nedošlo k rozptýlení ohně do okolí.

### **5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

Při hoření vzniká hustý černý dým. Při požáru mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty. Zplodiny a rozkladné produkty mohou způsobit ohrožení zdraví. Páry mohou při styku se vzduchem vytvářet výbušnou směs.

### **5.3 Pokyny pro hasiče**

#### **Speciální ochranné vybavení pro hasiče**

V případě požáru se mohou vytvářet nebezpečné plyny. Používat přístroj na ochranu dýchacích cest, který je nezávislý na okolním vzduchu.

#### **Ostatní údaje**

Uzavřené nádoby vystavené ohni chladíte vodou. Zabraňte úniku produktů vzniklých při hašení do kanalizace vodotečí a spodních vod. Běžná opatření při chemických požárech.

## **ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

### **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. Zajistit dostatečné větrání. Nevdechovat páry. Nevdechovat plyny. Nevdechovat mlhu.

### **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí**

Zamezit vniknutí do kanalizace nebo do vodního prostředí. Zamezit vniknutí do půdy, vodního prostředí a kanalizace. Při úniku plynu nebo při vniknutí do vodního prostředí, půdy nebo do kanalizace nutno informovat příslušné úřady.

### **6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Zachycujte a schromažďujte vzniklé úniky do nehořlavého absorbčního materiálu, jako je písek, zemina, vapex apod.. Ten ukládejte do vhodných obalů v souladu s místními nařízeními. Viz, článek 13. Důkladně očistit zkontaminované předměty a podlahu vodou a tensidy při zohlednění předpisů o ochraně životního prostředí. Nepoužívejte rozpouštědla a ředidla! Přepravit ve vhodných nádobách k recyklaci nebo ke zneškodnění.

## 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Dodržujte bezpečnostní předpisy (dle Oddíly 7 a 8).

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

#### Pokyny pro bezpečné zacházení

Provádějte opatření k zamezení vzniku hořlavých nebo výbušných koncentrací par ve vzduchu a vyhněte se koncentracím par vyšším než je povolený limit. Udržovat nádrže suché, těsně uzavřené a uchovávat je na chladném, dobře větraném místě. Používejte pouze za dostatečného větrání/ochrany osob. Zajistit dostatečné větrání. Postarat se o dobré větrání. Toho může být dosaženo lokálním odsáváním nebo všeobecným odsáváním vzduchu. Pokud toto nebude dosaženo, aby se udržela koncentrace výparů rozpouštědel pod mezní hodnotou pracoviště, musí být nošen určený ochranný dýchací přís. Vyvarovat se styku s pokožkou a očima. Zabraňte vdechování par a mlhy. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používat osobní ochranný oděv. Pro osobní ochranu nahlédni do článku 8.

#### Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu

Páry mohou při styku se vzduchem vytvářet výbušnou směs. Páry jsou těžší než vzduch a hromadí se u podlahy. Navíc, výrobky mohou být použity pouze v prostorech, kde nejsou otevřená světla a jiné zdroje zahoření. Výrobek může vytvářet elektrostatický náboj. Vždy provádějte opatření proti elektrostatickému výboji. Při přelévání výrobků z jedné nádoby do druhé, musí být nádoby vzájemně i celkově uzemněné. Zabezpečte proti vzniku elektrostatických nábojů. Používat obuv s vodivou podrážkou. Používejte pouze nejspolehlivější nářadí. Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

#### Požadavky na skladovací prostory a kontejnery

Zajistit nepropustnou podlahu odolávající účinkům rozpouštědel. Uchovávat pouze v originální nádrži na chladném, dobře větraném místě. Otevřené obaly pečlivě uzavřít a skladovat ve svislé poloze.

#### Pokyny pro společné skladování

Držte stranou od oxidujících látek, silných alkálií a kyselin.

#### Německá třída skladování

Skladovací třída podle TRGS 510

3

Hořlavá kapalina

#### Další informace o skladovacích podmínkách

Chránit před mrazem. Chránit před žářem a účinky přímého slunečního záření. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Skladujte v souladu s příslušnými národními předpisy.

### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

See exposure scenario, if available.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Limitní hodnoty expozice

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|                                   |                       |                   |     |        |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----|--------|
| Seznam                            | Directive 2017/164 EG |                   |     |        |
| Hodnota                           | 275                   | mg/m <sup>3</sup> | 50  | ppm(V) |
| Mezní hodnota krátkodobé expozice | 550                   | mg/m <sup>3</sup> | 100 | ppm(V) |
| Stav: 12/2009                     |                       |                   |     |        |

**2-Methoxy-1-methylethyl-acetát**

|  |          |                   |       |        |
|--|----------|-------------------|-------|--------|
| Seznam   | SCL (CS) |                   |       |        |
| Hodnota  | 270      | mg/m <sup>3</sup> | 49,14 | ppm(V) |
| Mezní hodnota krátkodobé expozice              | 550      | mg/m <sup>3</sup> | 100,1 | ppm(V) |
| Resorpce kůží /senzibilizace: D; Stav: 10/2022 |          |                   |       |        |

**n-Butyl-acetáty**

|                                   |          |                   |  |  |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--|--|
| Seznam                            | SCL (CS) |                   |  |  |
| Hodnota                           | 241      | mg/m <sup>3</sup> |  |  |
| Mezní hodnota krátkodobé expozice | 723      | mg/m <sup>3</sup> |  |  |
| Stav: 10/2022                     |          |                   |  |  |

**n-Butyl-acetáty**

|                                   |                       |                   |     |        |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----|--------|
| Seznam                            | Directive 2017/164 EG |                   |     |        |
| Hodnota                           | 241                   | mg/m <sup>3</sup> | 50  | ppm(V) |
| Mezní hodnota krátkodobé expozice | 723                   | mg/m <sup>3</sup> | 150 | ppm(V) |
| Stav: 10/2019                     |                       |                   |     |        |

**xylén**

|  |                       |                   |     |        |
|--|-----------------------|-------------------|-----|--------|
| Seznam   | Directive 2017/164 EG |                   |     |        |
| Hodnota  | 221                   | mg/m <sup>3</sup> | 50  | ppm(V) |
| Mezní hodnota krátkodobé expozice              | 442                   | mg/m <sup>3</sup> | 100 | ppm(V) |
| Resorpce kůží /senzibilizace: H; Stav: 12/2009 |                       |                   |     |        |

**xylén**

|  |          |                   |      |        |
|--|----------|-------------------|------|--------|
| Seznam   | SCL (CS) |                   |      |        |
| Hodnota  | 200      | mg/m <sup>3</sup> | 45,4 | ppm(V) |
| Mezní hodnota krátkodobé expozice              | 400      | mg/m <sup>3</sup> | 90,8 | ppm(V) |
| Resorpce kůží /senzibilizace: D; Stav: 10/2022 |          |                   |      |        |

**Uhlovodíky, C9, aromatické látky**

|                                   |          |                   |  |  |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--|--|
| Seznam                            | SCL (CS) |                   |  |  |
| Hodnota                           | 200      | mg/m <sup>3</sup> |  |  |
| Mezní hodnota krátkodobé expozice | 1000     | mg/m <sup>3</sup> |  |  |
| Stav: 10/2022                     |          |                   |  |  |

**Isobutyl-acetát**

|                                   |          |                   |  |  |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--|--|
| Seznam                            | SCL (CS) |                   |  |  |
| Hodnota                           | 241      | mg/m <sup>3</sup> |  |  |
| Mezní hodnota krátkodobé expozice | 723      | mg/m <sup>3</sup> |  |  |
| Stav: 10/2022                     |          |                   |  |  |

**Isobutyl-acetát**

|                                   |                       |                   |     |        |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----|--------|
| Seznam                            | Directive 2017/164 EG |                   |     |        |
| Hodnota                           | 241                   | mg/m <sup>3</sup> | 50  | ppm(V) |
| Mezní hodnota krátkodobé expozice | 723                   | mg/m <sup>3</sup> | 150 | ppm(V) |



Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

expozice

Stav: 10/2019

**Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2% aromatické látky**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Seznam                               | SCL (CS)               |
| Hodnota                              | 200 mg/m <sup>3</sup>  |
| Mezní hodnota krátkodobé<br>expozice | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Stav: 10/2022                        |                        |

**Ostatní údaje**

-

**Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)**

**2-Methoxy-1-methylethyl-acetát**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |
| Koncentrace        | 275 mg/m <sup>3</sup>          |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |
| Cesta expozice     | Dermální expozice              |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |
| Koncentrace        | 153,5 mg/kg/d                  |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |
| Cesta expozice     | Orální expozice                |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |
| Koncentrace        | 1,67 mg/kg/d                   |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |
| Koncentrace        | 33 mg/m <sup>3</sup>           |

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |
| Cesta expozice     | Dermální expozice              |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |
| Koncentrace        | 54,8 mg/kg                     |

**n-Butyl-acetáty**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |



Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace   | Dermální expozice<br>Systémový účinek<br>11  | mg/kg/d           |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Pracovníci (profesionální)<br>Krátkodobý<br>inhalativně<br>Systémový účinek<br>600 | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Pracovníci (profesionální)<br>Krátkodobý<br>inhalativně<br>Lokální účinek<br>600   | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Pracovníci (profesionální)<br>Dlouhodobý<br>inhalativně<br>Lokální účinek<br>300   | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Pracovníci (profesionální)<br>Dlouhodobý<br>inhalativně<br>Systémový účinek<br>300 | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Spotřebitel<br>Dlouhodobý<br>Dermální expozice<br>Systémový účinek<br>6            | mg/kg/d           |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Spotřebitel<br>Dlouhodobý<br>Orální expozice<br>Systémový účinek<br>2              | mg/kg/d           |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Spotřebitel<br>Krátkodobý<br>inhalativně<br>Systémový účinek<br>300                | mg/m <sup>3</sup> |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |                   |
| Doba expozice      | Krátkodobý                     |                   |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |                   |
| Způsob účinku      | Lokální účinek                 |                   |
| Koncentrace        | 300                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |                   |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |                   |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |                   |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |                   |
| Koncentrace        | 35,7                           | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |                   |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |                   |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |                   |
| Způsob účinku      | Lokální účinek                 |                   |
| Koncentrace        | 35,7                           | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |         |
| Doba expozice      | Krátká doba                    |         |
| Cesta expozice     | orálně                         |         |
| Způsob účinku      | Specifické účinky              |         |
| Koncentrace        | 2                              | mg/kg/d |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |         |
| Doba expozice      | Krátká doba                    |         |
| Cesta expozice     | Dermální expozice              |         |
| Způsob účinku      | Specifické účinky              |         |
| Koncentrace        | 6                              | mg/kg/d |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenční skupina | Pracovník                      |         |
| Doba expozice      | Krátká doba                    |         |
| Cesta expozice     | Dermální expozice              |         |
| Způsob účinku      | Specifické účinky              |         |
| Koncentrace        | 11                             | mg/kg/d |

**xylén**

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |         |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |         |
| Cesta expozice     | Dermální expozice              |         |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |         |
| Koncentrace        | 108                            | mg/kg/d |

|                    |                                |  |
|--------------------|--------------------------------|--|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |  |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |  |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |  |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace   | Dermální expozice<br>Systémový účinek<br>180   | mg/kg/d           |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Spotřebitel<br>Dlouhodobý<br>inhalativně<br>Systémový účinek<br>14,8               | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Spotřebitel<br>Krátkodobý<br>inhalativně<br>Systémový účinek<br>174                | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Spotřebitel<br>Krátkodobý<br>inhalativně<br>Lokální účinek<br>174                  | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Pracovníci (profesionální)<br>Dlouhodobý<br>inhalativně<br>Lokální účinek<br>77    | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Pracovníci (profesionální)<br>Dlouhodobý<br>inhalativně<br>Systémový účinek<br>77  | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Pracovníci (profesionální)<br>Krátkodobý<br>inhalativně<br>Systémový účinek<br>289 | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Pracovníci (profesionální)<br>Krátkodobý<br>inhalativně<br>Lokální účinek<br>289   | mg/m <sup>3</sup> |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |         |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |         |
| Cesta expozice     | Orální expozice                |         |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |         |
| Koncentrace        | 1,6                            | mg/kg/d |

|                    |                                |         |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |         |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |         |
| Doba expozice      | Krátkodobý                     |         |
| Cesta expozice     | Dermální expozice              |         |
| Způsob účinku      | Lokální účinek                 |         |
| Koncentrace        | 174                            | mg/kg/d |

**Uhlovodíky, C9, aromatické látky**

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |       |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |       |
| Cesta expozice     | Orální expozice                |       |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |       |
| Koncentrace        | 11                             | mg/kg |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |       |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |       |
| Cesta expozice     | Dermální expozice              |       |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |       |
| Koncentrace        | 25                             | mg/kg |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |       |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |       |
| Cesta expozice     | Dermální expozice              |       |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |       |
| Koncentrace        | 11                             | mg/kg |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |       |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |       |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |       |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |       |
| Koncentrace        | 150                            | mg/kg |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |       |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |       |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |       |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |       |
| Koncentrace        | 32                             | mg/kg |

**Isobutyl-acetát**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace                                      | Dlouhodobý<br>Dermální expozice<br>Systémový účinek<br>10  | mg/kg/d           |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Pracovníci (profesionální)<br>Dlouhodobý<br>inhalativně<br>Systémový účinek<br>300 | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Pracovníci (profesionální)<br>Dlouhodobý<br>inhalativně<br>Lokální účinek<br>300   | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Spotřebitel<br>Dlouhodobý<br>Dermální expozice<br>Systémový účinek<br>5            | mg/kg/d           |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Spotřebitel<br>Dlouhodobý<br>inhalativně<br>Systémový účinek<br>35,7               | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Spotřebitel<br>Dlouhodobý<br>inhalativně<br>Lokální účinek<br>35,7                 | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Spotřebitel<br>Krátkodobý<br>inhalativně<br>Systémový účinek<br>300                | mg/m <sup>3</sup> |
| Hodnota-typ<br>Referenční skupina<br>Doba expozice<br>Cesta expozice<br>Způsob účinku<br>Koncentrace | Derived No Effect Level (DNEL)<br>Spotřebitel<br>Krátkodobý<br>inhalativně<br>Lokální účinek<br>300                  | mg/m <sup>3</sup> |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |                   |
| Doba expozice      | Krátkodobý                     |                   |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |                   |
| Způsob účinku      | Systémový účinek               |                   |
| Koncentrace        | 600                            | mg/m <sup>3</sup> |

|                    |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |                   |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |                   |
| Doba expozice      | Krátkodobý                     |                   |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |                   |
| Způsob účinku      | Lokální účinek                 |                   |
| Koncentrace        | 600                            | mg/m <sup>3</sup> |

**Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2% aromatické látky**

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |       |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |       |
| Cesta expozice     | Orální expozice                |       |
| Koncentrace        | 125                            | mg/kg |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |       |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |       |
| Cesta expozice     | Dermální expozice              |       |
| Koncentrace        | 208                            | mg/kg |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |       |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |       |
| Cesta expozice     | Dermální expozice              |       |
| Koncentrace        | 125                            | mg/kg |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenční skupina | Pracovníci (profesionální)     |       |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |       |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |       |
| Koncentrace        | 871                            | mg/kg |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Hodnota-typ        | Derived No Effect Level (DNEL) |       |
| Referenční skupina | Spotřebitel                    |       |
| Doba expozice      | Dlouhodobý                     |       |
| Cesta expozice     | inhalativně                    |       |
| Koncentrace        | 185                            | mg/kg |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

**2-Methoxy-1-methylethyl-acetát**

|             |             |      |
|-------------|-------------|------|
| Hodnota-typ | PNEC        |      |
| Typ         | Sladká voda |      |
| Koncentrace | 0,635       | mg/l |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|                        |                      |       |
|------------------------|----------------------|-------|
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | Slaná voda           |       |
| Koncentrace            | 0,0635               | mg/l  |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Podmínky               | sporadické release   |       |
| Koncentrace            | 6,35                 | mg/l  |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | Sladkovodní sediment |       |
| Koncentrace            | 3,29                 | mg/kg |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | slané sediment       |       |
| Koncentrace            | 0,329                | mg/kg |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | Půda                 |       |
| Koncentrace            | 0,29                 | mg/kg |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | STP                  |       |
| Koncentrace            | 100                  | mg/l  |
| <b>n-Butyl-acetáty</b> |                      |       |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | Sladká voda          |       |
| Koncentrace            | 0,18                 | mg/l  |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | Slaná voda           |       |
| Koncentrace            | 0,018                | mg/l  |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | STP                  |       |
| Koncentrace            | 35,6                 | mg/l  |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | Voda                 |       |
| Podmínky               | sporadické release   |       |
| Koncentrace            | 0,36                 | mg/l  |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | Sladkovodní sediment |       |
| Koncentrace            | 0,981                | mg/kg |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | slané sediment       |       |
| Koncentrace            | 0,0981               | mg/l  |
| Hodnota-typ            | PNEC                 |       |
| Typ                    | Půda                 |       |
| Koncentrace            | 0,0903               | mg/kg |



Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

**xylén**

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | Sladká voda          |       |
| Koncentrace | 0,327                | mg/l  |
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | Slaná voda           |       |
| Koncentrace | 0,327                | mg/l  |
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | Sladkovodní sediment |       |
| Koncentrace | 12,46                | mg/kg |
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | slané sediment       |       |
| Koncentrace | 12,46                | mg/kg |
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | Půda                 |       |
| Koncentrace | 2,31                 | mg/kg |
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | STP                  |       |
| Koncentrace | 6,58                 | mg/l  |

**Isobutyl-acetát**

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | Sladká voda          |       |
| Koncentrace | 0,17                 | mg/l  |
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | Slaná voda           |       |
| Koncentrace | 0,017                | mg/l  |
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | Voda                 |       |
| Podmínky    | sporadické release   |       |
| Koncentrace | 0,34                 | mg/l  |
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | STP                  |       |
| Koncentrace | 200                  | mg/l  |
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | Sladkovodní sediment |       |
| Koncentrace | 0,877                | mg/kg |
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |
| Typ         | slané sediment       |       |
| Koncentrace | 0,0877               | mg/kg |
| Hodnota-typ | PNEC                 |       |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|                    |                |       |
|--------------------|----------------|-------|
| Typ<br>Koncentrace | Půda<br>0,0755 | mg/kg |
|--------------------|----------------|-------|

## 8.2 Omezování expozice

### Omezování expozice

Uživatel je povinen respektovat národní nebo příslušné mezní hodnoty, vztažené k pracovišti. Postarat se o dobré větrání. Toho může být dosaženo lokálním odsáváním nebo všeobecným odsáváním vzduchu. Pokud toto nebude dosaženo, aby se udržela koncentrace výparů rozpouštědel pod mezní hodnotou pracoviště, musí být nošen určený ochranný dýchací přís

### Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka

Zabraňte vdechování par a mlhy. Při působení par/prachu/aerosolu používat ochranu dýchacích cest. Doporučený typ filtru: Masky na ochranu dýchacích orgánů s kombinovaným filtrem A2/P2

### Ochrana rukou

Ochranné rukavice vyhovující EN 374.

Materiál rukavic

Vícevrstvé rukavice z

Vhodný materiál

Fluorovaný kaučuk / butylkaučuk

Tloušťka rukavic  $\geq$  0,7 mm

Doba průniku  $\geq$  30 min

Toto doporučení platí jen pro bezpečnostní list jmenovaného produktu, který byl námi dodán, a který má od nás udán účel použití.

Je doporučeno konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.

Instrukce a informace poskytované výrobcem rukavic pro užívání, skladování, ošetřování a výměnu musí být následující.

Doba průniku musí být větší než čas konce použití výrobku.

Rukavice by měly být nahrazeny pravidelně, a pokud tam je jakékoli známky poškození materiálu rukavic.

Výkon nebo účinnost rukavice může být snížena o fyzikálně-chemickým poškozením a špatnou údržbou.

### Ochrana očí

Nosit ochranné brýle s postranní ochranou podle EN 166.

### Ochrana těla

Používejte vhodný ochranný oděv. Znečištěné oblečení odstranit a před dalším použitím vyprat. Před přestávkami a po skončení umýt ruce.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|  |                 |
|--|-----------------|
| Skupenství   | kapalný         |
| Barva  | barevný         |
| Zápach   | po rozpouštědle |
| Bod tání   |                 |
| Poznámky   | neurčeno        |
| Bod tuhnutí  |                 |
| Poznámky   | neurčeno        |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |                 |
| Hodnota  | 82 do 200 °C    |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

#### hořlavost

neurčeno

#### Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti

Poznámky neurčeno

#### Bod vzplanutí

Hodnota 21 do 22 °C

#### Teplota vznícení

Poznámky neurčeno

#### teplota rozkladu

Poznámky neurčeno

#### Viskozita

Poznámky neurčeno

#### rozpustnost

Poznámky neurčeno

#### Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)

Poznámky neurčeno

#### Tlak par

Poznámky neurčeno

#### Hustota a/nebo relativní hustota

Hodnota cca 1,008 kg/l  
teplota 20 °C

#### Relativní hustota páry

Poznámky neurčeno

#### Charakteristiky částic

Poznámky neurčeno

## 9.2 Další informace

#### Mez zápachu

Poznámky neurčeno

#### Rychlost odpařování

Poznámky neurčeno

#### Rozpustnost ve vodě

Poznámky neurčeno

#### Doba výtoku

Hodnota 40 do 40 s  
teplota 20 °C  
Metoda DIN 53211 4 mm

#### Výbušné vlastnosti

Hodnocení neurčeno

#### Oxidační vlastnosti

Poznámky neurčeno

#### Netěkavý podíl

Hodnota 37,5 %

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

### Ostatní údaje

Tyto informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Stabilní při zachování podmínek pro skladování a manipulaci (viz. Článek 7).

### 10.2 Chemická stabilita

Za normálních podmínek stabilní.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nepřehřívejte, aby nedošlo k termické mu rozkladu.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Výrobky oddělte od zdrojů tepla, jiskření a otevřeného plamene.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Držte stranou od oxidantů, silných alkálií a silných kyselin. Mohou vyvolat exothermní reakci.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý a oxid uhličitý, Oxidy dusíku ( NOx ), hustý, černý dým, Nerozkládá se při stanoveném způsobu použití.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Akutní orální toxicita

|          |   |
|----------|---|
| Metoda   | Výpočetní metoda (Nařízení (ES) 1272/2008)                            |
| Poznámky | Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. |

#### Akutní dermální toxicita

|          |   |        |       |
|----------|---|--------|-------|
| ATE      | >   | 10.000 | mg/kg |
| Metoda   | Vypočtená hodnota (Nařízení (ES) 1272/2008)                           |        |       |
| Poznámky | Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. |        |       |

#### Akutní dermální toxicita (Složky)

##### xylene

|        |                            |       |
|--------|----------------------------|-------|
| ATE    | 2000                       | mg/kg |
| Pramen | alle Daten über 2000 mg/kg |       |

#### Akutní inhalační toxicita

|                |   |    |      |
|----------------|---|----|------|
| ATE            | >   | 20 | mg/l |
| Podávání/Forma | prach/mlhu  |    |      |
| Metoda         | Vypočtená hodnota (Nařízení (ES) 1272/2008)                           |    |      |
| Poznámky       | Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. |    |      |

#### Akutní inhalační toxicita (Složky)

##### xylene

|                |                        |      |
|----------------|------------------------|------|
| ATE            | 5                      | mg/l |
| Doba expozice  | 4                      | h    |
| Podávání/Forma | prach/mlhu             |      |
| Pramen         | alle Werte über 5 mg/l |      |

#### Žíravost/dráždivost pro kůži

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Metoda Výpočetní metoda (Nařízení (ES) 1272/2008)  
Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

#### Žiravost/dráždivost pro kůži (Složky)

##### xylén

Species králík  
Interval sledování 72 h  
Hodnocení Dráždí kůži.  
Pramen 2 (reliable with restrictions)

#### vážné poškození očí / podráždění očí

Metoda Výpočetní metoda (Nařízení (ES) 1272/2008)  
Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

#### vážné poškození očí / podráždění očí (Složky)

##### xylén

Species králík  
Hodnocení Dráždí oči.  
Pramen 2 (reliable with restrictions)

#### senzibilizace

Metoda Výpočetní metoda (Nařízení (ES) 1272/2008)  
Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

#### Senzibilizace (Složky)

##### 12-hydroxy-N- [6- (12-hydroxyoktadekamido) hexyl] oktadekanamid

Hodnocení Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

#### Mutagenita

Metoda Výpočetní metoda (Nařízení (ES) 1272/2008)  
Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

#### Toxicita pro reprodukci

Metoda Výpočetní metoda (Nařízení (ES) 1272/2008)  
Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

#### Karcinogenita

Metoda Výpočetní metoda (Nařízení (ES) 1272/2008)  
Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT)

##### Jednorázová expozice

Metoda Výpočetní metoda (Nařízení (ES) 1272/2008)  
Poznámky Kritéria klasifikace jsou splněna.  
Hodnocení Může způsobit ospalost nebo závratě.

##### Opakovaná expozice

Poznámky Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

#### Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) (Složky)

##### n-Butyl-acetáty

##### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Orgány: Nervový systém  
Poznámky Možné narkotické účinky (ospalost, závratě).

##### xylén

##### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Poznámky Cesta expozice inhalativně  
Orgány: Dýchací cesty  
Může způsobit podráždění dýchacích cest.

#### Uhlovodíky, C9, aromatické látky

##### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Poznámky Cesta expozice inhalativně  
Možné narkotické účinky (ospalost, závratě).

#### Uhlovodíky, C9, aromatické látky

##### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Poznámky Možné narkotické účinky (ospalost, závratě).

#### 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

##### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Hodnocení Může způsobit ospalost nebo závratě.  
Orgány: Nervový systém

#### Isobutyl-acetát

##### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Poznámky Orgány: Nervový systém  
Možné narkotické účinky (ospalost, závratě).

#### Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2% aromatické látky

##### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Poznámky Orgány: Nervový systém  
Možné narkotické účinky (ospalost, závratě).

#### Nebezpečná při vdechnutí

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

### 11.2 Informace o další nebezpečnosti

#### Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na člověka

Tento produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u člověka.

#### Ostatní údaje

Toxikologické údaje nejsou k dispozici.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

#### Všeobecné pokyny.

K tomuto pododdílu nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt.

#### Toxicita pro ryby (Složky)

##### Uhlovodíky, C9, aromatické látky

|               |                                     |      |
|---------------|-------------------------------------|------|
| Species       | Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) |      |
| LC50          | 9,2                                 | mg/l |
| Doba expozice | 96                                  | h    |

#### Toxicita pro Dafnie (Složky)

##### Uhlovodíky, C9, aromatické látky

|         |                                 |      |
|---------|---------------------------------|------|
| Species | Daphnia magna (perloočka velká) |      |
| EC50    | 3,2                             | mg/l |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Doba expozice 48 h

**Uhlovodíky, C9, aromatické látky**

Species Daphnia magna (perloočka velká)

NOEC 2,14 mg/l

Doba expozice 21 d

**Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2% aromatické látky**

Species Daphnia magna (perloočka velká)

EC50 22 46 mg/l

Doba expozice 48 h

Metoda OECD 202, part 1, static

**Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2% aromatické látky**

Species Daphnia magna (perloočka velká)

NOELR 0,23 mg/l

Doba expozice 21 d

Metoda QSAR modelled data

**Toxicita pro řasy (Složky)**

**Uhlovodíky, C9, aromatické látky**

Species Pseudokirchneriella subcapitata (zelené řasy)

EC50 2,6 do 2,9 mg/l

Doba expozice 72 h

**12.2 Perzistence a rozložitelnost**

**Všeobecné pokyny.**

K tomuto pododdílu nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt.

**Biologická degradabilita (Složky)**

**Uhlovodíky, C9, aromatické látky**

Hodnocení Látka snadno biologicky odbouratelná.

**Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické látky, <2% aromatické látky**

Hodnota 53,4 %

Trvání pokusu 28 d

Hodnocení Látka nesnadno biologicky odbouratelná.

**12.3 Bioakumulační potenciál**

**Všeobecné pokyny.**

K tomuto pododdílu nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt.

**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)**

Poznámky neurčeno

**12.4 Mobilita v půdě**

**Všeobecné pokyny.**

K tomuto pododdílu nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt.

**Mobilita v půdě**

data neudána

**12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**

**Všeobecné pokyny.**

K tomuto pododdílu nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt.

**Výsledky posouzení PBT a vPvB**



Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Produkt neobsahuje žádné PBT látky.  
Výrobek neobsahuje žádné látky vPvB.

## 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na životní prostředí

Produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u necílových organismů.

## 12.7 Jiné nepříznivé účinky

### Všeobecné pokyny.

K tomuto pododdílu nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt.

### Další ekologické informace

K tomuto pododdílu nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Likvidace zbytku produktu

Kód odpadu-EAK

080111 - Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
200127 - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením.  
Zamezit vniknutí do kanalizace nebo do vodního prostředí.

#### přepracovaný produkt

Kód odpadu-EAK

080113 - Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Kód odpadu-EAK

080115 - Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

#### uschlé zbytky

Kód odpadu-EAK

080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111

#### Znečištěné obaly

Kód odpadu-EAK

150110 - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

Zcela vyprázdněné obaly mohou být recyklovány.

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu




Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|   | Pozemní přeprava<br>ADR/RID   | Námorní přeprava<br>IMDG/GGVSee  | Letecká doprava   |
|---|---|--|---|
| Kód pro omezení přepravy v tunelech           | D/E   |  |   |
| 14.1 UN číslo                                 | 1263  | 1263   | 1263  |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | PAINT   | PAINT  | PAINT   |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu   | 3   | 3  | 3   |
| Bezpečnostní značka                           |  |  |  |
| 14.4 Obalová skupina                          | II  | II   | II  |
| Speciální ustanovení                          | 640D  |  |   |
| Omezené množství                              | 5 l   |  |   |
| Přepavní kategorie                            | 2   |  |   |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí       |   | no   |   |

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### VOC

VOC (EC) cca 63 % 653 g/l

#### Ostatní předpisy

Zákon č. 350/2011 o chemických látkách a chemických přípravcích a navazující předpisy a vyhlášky, v platném znění.

Zákon č. 185/2001 o odpadech a navazující předpisy a vyhlášky, v platném znění. Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a navazující předpisy a vyhlášky, v platném znění.

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto látku / směs byla posouzena chemická bezpečnost, která nebyla provedena.

## ODDÍL 16: Další informace

### H-věty uvedené v oddílu 3

EUH066

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|      |  |
|------|--|
| H201 | Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.                      |
| H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry.                              |
| H226 | Hořlavá kapalina a páry.                                     |
| H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  |
| H312 | Zdraví škodlivý při styku s kůží.                            |
| H315 | Dráždí kůži.   |
| H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                        |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí.                              |
| H332 | Zdraví škodlivý při vdechování.                              |
| H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest.                     |
| H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě.                         |
| H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.          |
| H413 | Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. |

### Kategorie CLP u oddílu 3

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4      | Akutní toxicita, Kategorie 4  |
| Aquatic Chronic 2 | Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 2                    |
| Aquatic Chronic 4 | Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 4                    |
| Asp. Tox. 1       | Nebezpečná při vdechnutí, Kategorie 1                                     |
| Expl. 1.1         | Výbušnina, podtřída 1.1   |
| Eye Irrit. 2      | Podráždění očí, Kategorie 2   |
| Flam. Liq. 2      | Hořlavá kapalina, Kategorie 2   |
| Flam. Liq. 3      | Hořlavá kapalina, Kategorie 3   |
| Skin Irrit. 2     | Dráždivost pro kůži, Kategorie 2  |
| Skin Sens. 1      | Senzibilizace kůže, Kategorie 1   |
| STOT SE 3         | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, Kategorie 3 |

### Zkratky

Flam. Liq - Flammable liquids  
RID - Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA - International Air Transport Association  
IATA-DGR - Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)  
ICAO-TI - Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)  
GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
CAS - Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
GefStoffV - Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)  
LOAEL - Lowest Observed Adverse Effect Level  
LOEL - Lowest Observed Effect Level  
NOAEL - No Observed Adverse Effect Level  
NOEC - No Observed Effect Concentration  
NOEL - No Observed Effect Level  
OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development  
VOC - Volatile Organic Compounds  
Změny proti poslední verzi budou vysvětleny na okraji (\*\*\*). Tato verze nahrazuje všechny předchozí verze.  
Tento bezpečnostní list obsahuje pouze informace vztahující se k bezpečnosti a nenahrazuje informaci o výrobku ani jeho specifikaci.  
Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti.

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.

Obsažené údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a nejsou proto zárukou určitých vlastností.

## **Příloha k rozšířenému bezpečnostnímu listu (rBL)**

### **Krátký název scénáře expozice**

ES001 - Průmyslové aplikace: průmyslových zařízeních (uvnitř)

### **Použití látky nebo přípravku**

Povrchová úprava dřeva a jiných materiálů

### **Použitím**

|       |  |
|-------|--|
| SU3   | Průmyslové použití: použití látek jako takových nebo ve směsích v průmyslových oblastech |
| ERC4  | Průmyslové použití činidel v procesech a u produktů, které nejsou součástí výrobků       |
| ERC5  | Průmyslové použití s následnými vměstky do nebo agregací na matici                       |
| PROC7 | Nástřikové techniky v zařízeních   |

## **Přispívající scénář expozice pro řízení expozice životního prostředí**

### **Použitím**

|      |  |
|------|--|
| ERC4 | Průmyslové použití činidel v procesech a u produktů, které nejsou součástí výrobků |
| ERC5 | Průmyslové použití s následnými vměstky do nebo agregací na matici                 |

### **Fyzikální stav**

kapalný

### **Maximální množství na určitý čas nebo činnost**

Emisní dny za stanoviště: <= 300

### **Další odpovídající podmínky použití**

Použitím: pokojové teplotě  
Sušení / vytvrzování probíhá při pokojové teplotě nebo při vyšších teplotách.  
Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením.  
Zamezit vniknutí do půdy, vodního prostředí a kanalizace.  
Oplachové vody zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.

### **Odpadní voda**

Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody. Odpadní voda z lakovací kabiny se po mechanické předúpravě odvede do čistírny odpadních vod.

### **Odpadní vzduch**

Uchovávejte obal uzavřený. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

### **Půda**

Podlahy mají být nepropustné, odolné tekutinám a lehce čistitelné.

### **Likvidace zbytku produktu**

Kód odpadu-EAK 080111 - Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
200127 - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky  
Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením.  
Zamezit vniknutí do kanalizace nebo do vodního prostředí.

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

### přepracovaný produkt

Kód odpadu-EAK

080113 - Kaly z barev nebo z laků obsahující organická  
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
080115 - Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem  
organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

### uschlé zbytky

Kód odpadu-EAK

080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  
080111

### Znečištěné obaly

Kód odpadu-EAK

150110 - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo  
obaly těmito látkami znečištěné

Zcela vyprázdněné obaly mohou být recyklovány.

## Contributing exposure scenario controlling worker exposure

### Použitím

SU3

Průmyslové použití: použití látek jako takových nebo ve směsích v průmyslových  
oblastech

PROC7

Nástřikové techniky v zařízeních

### Fyzikální stav

kapalný

### Maximální množství na určitý čas nebo činnost

Doba expozice

<=

8

h/d

Četnost expozice

<=

220

d/a

### Další odpovídající podmínky použití

Použitím: pokojové teplotě

Sušení / vytvrzování probíhá při pokojové teplotě nebo při vyšších teplotách.

Před použitím čtěte příložené pokyny

### Opatření týkající se látek a bezpečnosti produktu

Používá se především v uzavřených systémech. Proveďte technická opatření k dodržení expozičních  
limitů na pracovišti. Všude kde je to proveditelné, by to mělo být zajištěno místním odsáváním nebo  
dobrým větráním. Postarat se o dobré větrání. Toho může být dosaženo lokálním odsáváním nebo  
všeobecným odsáváním vzduchu. Pokud toto nebude dosaženo, aby se udržela koncentrace výparů  
rozpouštědel pod mezní hodnotou pracoviště, musí být nošen určený ochranný dýchací přístroj

### Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka

Zabraňte vdechování par a mlhy. Při působení par/prachu/aerosolu používat ochranu dýchacích cest.

Doporučený typ filtru: Masky na ochranu dýchacích orgánů s kombinovaným filtrem A2/P2

### Ochrana rukou

Ochranné rukavice vyhovující EN 374.

Materiál rukavic

Vícevrstvé rukavice z

Vhodný materiál

Fluorovaný kaučuk / butylkaučuk

Tloušťka rukavic

>= 0,7

Doba průniku

>= 30

Toto doporučení platí jen pro bezpečnostní list jmenovaného produktu, který byl námi dodán, a který má  
od nás udán účel použití.

Je doporučeno konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro  
speciální použití.

Instrukce a informace poskytované výrobcem rukavic pro užívání, skladování, ošetřování a výměnu musí  
být následující.

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Doba průniku musí být větší než čas konce použití výrobku.

Rukavice by měly být nahrazeny pravidelně, a pokud tam je jakékoli známky poškození materiálu rukavic.

Výkon nebo účinnost rukavice může být snížena o fyzikálně-chemickým poškozením a špatnou údržbou.

### Ochrana očí

Nosit ochranné brýle s postranní ochranou podle EN 166.

### Ochrana těla

Používejte vhodný ochranný oděv. Znečištěné oblečení odstranit a před dalším použitím vyprat. Před přestávkami a po skončení umývat ruce.

## Odhad expozice a odkaz na zdroje dat

### Pracovníci (průmyslové)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU3  |
| PROC                              | PROC7                                      |
| Metoda hodnocení                  | inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové |
| Odhad expozice                    | 27,54 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,1  |
| Hlavní složka                     | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát             |

### Pracovníci (průmyslové)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU3  |
| PROC                              | PROC7                                      |
| Metoda hodnocení                  | dermální, dlouhodobá - lokální a systémové |
| Odhad expozice                    | 2,14 mg/kg/d                               |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,01                                       |
| Hlavní složka                     | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát             |

### Pracovníci (průmyslové)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU3  |
| PROC                              | PROC10                                     |
| Metoda hodnocení                  | inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové |
| Odhad expozice                    | 55,08 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,2  |
| Hlavní složka                     | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát             |

### Pracovníci (průmyslové)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU3  |
| PROC                              | PROC10                                     |
| Metoda hodnocení                  | dermální, dlouhodobá - lokální a systémové |
| Odhad expozice                    | 27,43 mg/kg/d                              |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,18                                       |
| Hlavní složka                     | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát             |

### Pracovníci (průmyslové)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU3  |
| PROC                              | PROC13                                     |
| Metoda hodnocení                  | inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové |
| Odhad expozice                    | 55,08 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,2  |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Hlavní složka

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

**Pracovníci (průmyslové)**

SU

SU3

PROC

PROC13

Metoda hodnocení

dermální, dlouhodobá - lokální a systémové

Odhad expozice

13,71 mg/kg/d

Odhad expozice (metoda)

ECETOC TRA

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,09

Hlavní složka

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

**Pracovníci (průmyslové)**

PROC

PROC7

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové

Odhad expozice

Vnitřní použití

60,5 mg/m<sup>3</sup>

Odhad expozice (metoda)

ECETOC TRA

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,126

Hlavní složka

n-Butyl-acetáty

**Pracovníci (průmyslové)**

PROC

PROC10

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - systémové

Odhad expozice

Vnitřní použití

242 mg/m<sup>3</sup>

Odhad expozice (metoda)

ECETOC TRA

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,504

Hlavní složka

n-Butyl-acetáty

**Pracovníci (průmyslové)**

PROC

PROC10

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - systémové

Odhad expozice

Venkovní použití

242 mg/m<sup>3</sup>

Odhad expozice (metoda)

ECETOC TRA

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,504

Hlavní složka

n-Butyl-acetáty

**Pracovníci (průmyslové)**

PROC

PROC13

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - systémové

Odhad expozice

Vnitřní použití

242 mg/m<sup>3</sup>

Odhad expozice (metoda)

ECETOC TRA

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,504

Hlavní složka

n-Butyl-acetáty

**Pracovníci (průmyslové)**

PROC

PROC13

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - systémové

Odhad expozice

Venkovní použití

242 mg/m<sup>3</sup>

Odhad expozice (metoda)

ECETOC TRA

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,504

Hlavní složka

n-Butyl-acetáty

**Pracovníci (průmyslové)**



Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC

SU3  
PROC7  
inhalace, dlouhodobá - systémové  
Vnitřní použití  
0,75  
4-methylpentan-2-on

SU3  
PROC7  
dermální, dlouhodobá - systémové  
Vnitřní použití  
0,5  
4-methylpentan-2-on

SU3  
PROC10  
inhalace, dlouhodobá - systémové  
Vnitřní použití  
0,5  
4-methylpentan-2-on

SU3  
PROC10  
dermální, dlouhodobá - systémové  
0,5  
4-methylpentan-2-on

SU3  
PROC13  
inhalace, dlouhodobá - systémové  
0,5  
4-methylpentan-2-on

SU3  
PROC13  
dermální, dlouhodobá - systémové  
0,5  
4-methylpentan-2-on

SU3  
PROC7  
inhalativně  
Vnitřní použití  
0,1 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,34  
xylen

SU3  
PROC10

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Metoda hodnocení                  | inhalativně            |
| Odhad expozice                    | Vnitřní použití        |
| Odhad expozice (metoda)           | 0,05 mg/m <sup>3</sup> |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | ECETOC TRA             |
| Hlavní složka                     | 0,172                  |
|                                   | xylen                  |
| <b>Pracovníci (průmyslové)</b>    |                        |
| SU                                | SU3                    |
| PROC                              | PROC13                 |
| Metoda hodnocení                  | inhalativně            |
| Odhad expozice                    | Vnitřní použití        |
| Odhad expozice (metoda)           | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | ECETOC TRA             |
| Hlavní složka                     | 0,34                   |
|                                   | xylen                  |

## Informace k předpovědi expozice a návod pro následné uživatele

### Směrnice pro následné uživatele

Následný uživatel může na základě informací rozhodnout, zda jedná v rámci scénářů expozice. Toto rozhodnutí je možné provést pomocí odborného zhodnocení nebo využitím nástrojů doporučených organizací ECHA k provádění hodnocení rizik.

## Příloha k rozšířenému bezpečnostnímu listu (rBL)

### Krátký název scénáře expozice

ES002 - Průmyslové aplikace: vývalky, namáčení, odlévání a další zpracování bez tvorby aerosolu (vnitřní)

### Použití látky nebo přípravku

Povrchová úprava dřeva a jiných materiálů

### Použitím

|         |  |
|---------|--|
| SU3     | Průmyslové použití: použití látek jako takových nebo ve směsích v průmyslových oblastech |
| ERC4    | Průmyslové použití činidel v procesech a u produktů, které nejsou součástí výrobků       |
| ERC5    | Průmyslové použití s následnými vměstkami do nebo agregací na matrici                    |
| PROCh01 | Další zpracování bez tvorby aerosolu   |
| PROCh02 | válečkováním průmyslové  |
| PROC13  | Úprava předmětů máčením a poléváním  |

## Příspějící scénář expozice pro řízení expozice životního prostředí

### Použitím

|      |  |
|------|--|
| ERC4 | Průmyslové použití činidel v procesech a u produktů, které nejsou součástí výrobků |
| ERC5 | Průmyslové použití s následnými vměstkami do nebo agregací na matrici              |

### Fyzikální stav

kapalný

### Maximální množství na určitý čas nebo činnost

Emisní dny za stanoviště: <= 300

### Další odpovídající podmínky použití

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Použitím: pokojové teplotě

Sušení / vytvrzování probíhá při pokojové teplotě nebo při vyšších teplotách.

Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením.

Zamezit vniknutí do půdy, vodního prostředí a kanalizace.

Oplachové vody zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.

#### Odpadní voda

Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.

#### Odpadní vzduch

Uchovávejte obal uzavřený. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

#### Půda

Podlahy mají být nepropustné, odolné tekutinám a lehce čistitelné.

#### Likvidace zbytku produktu

Kód odpadu-EAK

080111 - Odpadní barvy a laky obsahující organická  
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

200127 - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice  
obsahující nebezpečné látky

Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením.

Zamezit vniknutí do kanalizace nebo do vodního prostředí.

#### přepracovaný produkt

Kód odpadu-EAK

080113 - Kaly z barev nebo z laků obsahující organická  
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

080115 - Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem  
organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

#### uschlé zbytky

Kód odpadu-EAK

080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  
080111

#### Znečištěné obaly

Kód odpadu-EAK

150110 - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo  
obaly těmito látkami znečištěné

Zcela vyprázdněné obaly mohou být recyklovány.

### Contributing exposure scenario controlling worker exposure

#### Použitím

SU3

Průmyslové použití: použití látek jako takových nebo ve směsích v průmyslových  
oblastech

PROCh01

Další zpracování bez tvorby aerosolu

PROCh02

válečkováním průmyslové

PROC13

Úprava předmětů máčením a poléváním

#### Fyzikální stav

kapalný

#### Maximální množství na určitý čas nebo činnost

Doba expozice

<=

8

h/d

Četnost expozice

<=

220

d/a

#### Další odpovídající podmínky použití

Použitím: pokojové teplotě

Sušení / vytvrzování probíhá při pokojové teplotě nebo při vyšších teplotách.

Před použitím čtěte přiložené pokyny

#### Opatření týkající se látek a bezpečnosti produktu

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Proveďte technická opatření k dodržení expozičních limitů na pracovišti. Všude kde je to proveditelné, by to mělo být zajištěno místním odsáváním nebo dobrým větráním. Postarat se o dobré větrání. Toho může být dosaženo lokálním odsáváním nebo všeobecným odsáváním vzduchu. Pokud toto nebude dosaženo, aby se udržela koncentrace výparů rozpouštědel pod mezní hodnotou pracoviště, musí být nošen určený ochranný dýchací přístroj.

### Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka

Zabraňte vdechování par a mlh. Při působení par/prachu/aerosolu používat ochranu dýchacích cest.

Doporučený typ filtru: Masky na ochranu dýchacích orgánů s kombinovaným filtrem A2/P2

### Ochrana rukou

Ochranné rukavice vyhovující EN 374.

Materiál rukavic

Vícevrstvé rukavice z

Vhodný materiál Fluorovaný kaučuk / butylkaučuk

Tloušťka rukavic  $\geq 0,7$

Doba průniku  $\geq 30$

Toto doporučení platí jen pro bezpečnostní list jmenovaného produktu, který byl námi dodán, a který má od nás udán účel použití.

Je doporučeno konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.

Instrukce a informace poskytované výrobcem rukavic pro užívání, skladování, ošetřování a výměnu musí být následující.

Doba průniku musí být větší než čas konce použití výrobku.

Rukavice by měly být nahrazeny pravidelně, a pokud tam je jakékoli známky poškození materiálu rukavic.

Výkon nebo účinnost rukavice může být snížena o fyzikálně-chemickým poškozením a špatnou údržbou.

### Ochrana očí

Nosit ochranné brýle s postranní ochranou podle EN 166.

### Ochrana těla

Používejte vhodný ochranný oděv. Znečištěné oblečení odstranit a před dalším použitím vyprat. Před přestávkami a po skončení umýt ruce.

## Odhad expozice a odkaz na zdroje dat

#### Pracovníci (průmyslové)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU3  |
| PROC                              | PROC7                                      |
| Metoda hodnocení                  | inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové |
| Odhad expozice                    | 27,54 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,1  |
| Hlavní složka                     | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát             |

#### Pracovníci (průmyslové)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU3  |
| PROC                              | PROC7                                      |
| Metoda hodnocení                  | dermální, dlouhodobá - lokální a systémové |
| Odhad expozice                    | 2,14 mg/kg/d                               |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,01                                       |
| Hlavní složka                     | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát             |

#### Pracovníci (průmyslové)

|    |     |
|----|-----|
| SU | SU3 |
|----|-----|

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

PROC  
Metoda hodnocení  
Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

PROC  
Metoda hodnocení  
  
Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

PROC  
Metoda hodnocení  
  
Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

PROC  
Metoda hodnocení

PROC10  
inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové  
55,08 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,2  
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

SU3  
PROC10  
dermální, dlouhodobá - lokální a systémové  
27,43 mg/kg/d  
ECETOC TRA  
0,18  
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

SU3  
PROC13  
inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové  
55,08 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,2  
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

SU3  
PROC13  
dermální, dlouhodobá - lokální a systémové  
13,71 mg/kg/d  
ECETOC TRA  
0,09  
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

PROC7  
inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové  
Vnitřní použití  
60,5 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,126  
n-Butyl-acetáty

PROC10  
inhalace, dlouhodobá - systémové  
Vnitřní použití  
242 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,504  
n-Butyl-acetáty

PROC10  
inhalace, dlouhodobá - systémové  
Venkovní použití

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Odhad expozice 242 mg/m<sup>3</sup>  
Odhad expozice (metoda) ECETOC TRA  
Míra charakteristiky rizika (RCR) 0,504  
Hlavní složka n-Butyl-acetáty

**Pracovníci (průmyslové)**

PROC PROC13  
Metoda hodnocení inhalace, dlouhodobá - systémové  
Vnitřní použití  
Odhad expozice 242 mg/m<sup>3</sup>  
Odhad expozice (metoda) ECETOC TRA  
Míra charakteristiky rizika (RCR) 0,504  
Hlavní složka n-Butyl-acetáty

**Pracovníci (průmyslové)**

PROC PROC13  
Metoda hodnocení inhalace, dlouhodobá - systémové  
Venkovní použití  
Odhad expozice 242 mg/m<sup>3</sup>  
Odhad expozice (metoda) ECETOC TRA  
Míra charakteristiky rizika (RCR) 0,504  
Hlavní složka n-Butyl-acetáty

**Pracovníci (průmyslové)**

SU SU3  
PROC PROC7  
Metoda hodnocení inhalace, dlouhodobá - systémové  
Vnitřní použití  
Míra charakteristiky rizika (RCR) 0,75  
Hlavní složka 4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (průmyslové)**

SU SU3  
PROC PROC7  
Metoda hodnocení dermální, dlouhodobá - systémové  
Vnitřní použití  
Míra charakteristiky rizika (RCR) 0,5  
Hlavní složka 4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (průmyslové)**

SU SU3  
PROC PROC10  
Metoda hodnocení inhalace, dlouhodobá - systémové  
Vnitřní použití  
Míra charakteristiky rizika (RCR) 0,5  
Hlavní složka 4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (průmyslové)**

SU SU3  
PROC PROC10  
Metoda hodnocení dermální, dlouhodobá - systémové  
Míra charakteristiky rizika (RCR) 0,5  
Hlavní složka 4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (průmyslové)**

SU SU3  
PROC PROC13

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Metoda hodnocení  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

inhalace, dlouhodobá - systémové  
0,5  
4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

SU3  
PROC13  
dermální, dlouhodobá - systémové  
0,5  
4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

SU3  
PROC7  
inhalativně  
Vnitřní použití  
0,1 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,34  
xylen

Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

SU3  
PROC10  
inhalativně  
Vnitřní použití  
0,05 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,172  
xylen

Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

**Pracovníci (průmyslové)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

SU3  
PROC13  
inhalativně  
Vnitřní použití  
0,1 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,34  
xylen

Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

## Informace k předpovědi expozice a návod pro následné uživatele

### Směrnice pro následné uživatele

Následný uživatel může na základě informací rozhodnout, zda jedná v rámci scénářů expozice. Toto rozhodnutí je možné provést pomocí odborného zhodnocení nebo využitím nástrojů doporučených organizací ECHA k provádění hodnocení rizik.

## Příloha k rozšířenému bezpečnostnímu listu (rBL)

### Krátký název scénáře expozice

ES003 - Profesionální použití: Neprůmyslové stříkání (uvnitř)

### Použití látky nebo přípravku

Povrchová úprava dřeva a jiných materiálů



Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

### Použitím

|        |  |
|--------|--|
| SU22   | Profesionální použití: Veřejná sféra (správa, vzdělávání, zábava, služby, řemesla) |
| ERC8a  | Široké vnitřní použití pomocných procesních prostředků v otevřených systémech      |
| ERC8c  | Široké vnitřní použití s následnými vměstky do nebo agregací na matrici            |
| PROC11 | Neprůmyslové nástřikové techniky   |

## Přispívající scénář expozice pro řízení expozice životního prostředí

### Použitím

|       |   |
|-------|---|
| ERC8a | Široké vnitřní použití pomocných procesních prostředků v otevřených systémech |
| ERC8c | Široké vnitřní použití s následnými vměstky do nebo agregací na matrici       |

### Fyzikální stav

kapalný

### Maximální množství na určitý čas nebo činnost

Emisní dny za stanoviště: <= 250

### Další odpovídající podmínky použití

Použitím: pokojové teplotě  
Sušení / vytvrzování probíhá při pokojové teplotě nebo při vyšších teplotách.  
Těkavé organické látky se odpařují do místnosti.  
Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením.  
Zamezit vniknutí do půdy, vodního prostředí a kanalizace.  
Oplachové vody zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.

### Odpadní voda

Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody. Odpadní voda z lakovací kabiny se po mechanické předúpravě odvede do čistírny odpadních vod.

### Odpadní vzduch

Uchovávejte obal uzavřený. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

### Půda

Podlahy mají být nepropustné, odolné tekutinám a lehce čistitelné.

### Likvidace zbytku produktu

Kód odpadu-EAK 080111 - Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
200127 - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky  
Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením.  
Zamezit vniknutí do kanalizace nebo do vodního prostředí.

### přepracovaný produkt

Kód odpadu-EAK 080113 - Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
080115 - Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

### uschlé zbytky

Kód odpadu-EAK 080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111

### Znečištěné obaly

Kód odpadu-EAK 150110 - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  
Zcela vyprázdněné obaly mohou být recyklovány.

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

## Scénář expozice přispívající k řízení expozice zaměstnanců (živnostenský)

### Krátký název scénáře expozice

Císlo látky: CES006

### Použitím

SU22

Profesionální použití: Veřejná sféra (správa, vzdělávání, zábava, služby, řemesla)

PROC11

Neprůmyslové nástřikové techniky

### Fyzikální stav

kapalný

### Maximální množství na určitý čas nebo činnost

Doba expozice <= 8 h/d

Četnost expozice <= 220 d/a

### Další odpovídající podmínky použití

Použitím: pokojové teplotě

Sušení / vytvrzování probíhá při pokojové teplotě nebo při vyšších teplotách.

Těkavé organické látky se odpařují do místnosti.

Před použitím čtěte přiložené pokyny

### Opatření týkající se látek a bezpečnosti produktu

Provedte technická opatření k dodržení expozičních limitů na pracovišti. Všude kde je to proveditelné, by to mělo být zajištěno místním odsáváním nebo dobrým větráním. Postarat se o dobré větrání. Toho může být dosaženo lokálním odsáváním nebo všeobecným odsáváním vzduchu. Pokud toto nebude dosaženo, aby se udržela koncentrace výparů rozpouštědel pod mezní hodnotou pracoviště, musí být nošen určený ochranný dýchací přístroj

### Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka

Zabraňte vdechování par a mlhy. Při působení par/prachu/aerosolu používat ochranu dýchacích cest.

Doporučený typ filtru: Masky na ochranu dýchacích orgánů s kombinovaným filtrem A2/P2

### Ochrana rukou

Ochranné rukavice vyhovující EN 374.

Materiál rukavic

Vícevrstvé rukavice z

Vhodný materiál

Fluorovaný kaučuk / butylkaučuk

Tloušťka rukavic

>= 0,7

Doba průniku

>= 30

Toto doporučení platí jen pro bezpečnostní list jmenovaného produktu, který byl námi dodán, a který má od nás udán účel použití.

Je doporučeno konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.

Instrukce a informace poskytované výrobcem rukavic pro užívání, skladování, ošetřování a výměnu musí být následující.

Doba průniku musí být větší než čas konce použití výrobku.

Rukavice by měly být nahrazeny pravidelně, a pokud tam je jakékoli známky poškození materiálu rukavic.

Výkon nebo účinnost rukavice může být snížena o fyzikálně-chemickým poškozením a špatnou údržbou.

### Ochrana očí

Nosit ochranné brýle s postranní ochranou podle EN 166.

### Ochrana těla

Používejte vhodný ochranný oděv. Znečištěné oblečení odstranit a před dalším použitím vyprat. Před přestávkami a po skončení umýt ruce.

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

## Odhad expozice a odkaz na zdroje dat

### Pracovníci (profesionální)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU22                                       |
| PROC                              | PROC13                                     |
| Metoda hodnocení                  | inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové |
| Odhad expozice                    | 55,08 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,2  |
| Hlavní složka                     | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát             |

### Pracovníci (profesionální)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU22                                       |
| PROC                              | PROC13                                     |
| Metoda hodnocení                  | dermální, dlouhodobá - lokální a systémové |
| Odhad expozice                    | 13,71 mg/kg/d                              |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,09                                       |
| Hlavní složka                     | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát             |

### Pracovníci (profesionální)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU22                                       |
| PROC                              | PROC10                                     |
| Metoda hodnocení                  | inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové |
| Odhad expozice                    | 137,71 mg/m <sup>3</sup>                   |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,5  |
| Hlavní složka                     | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát             |

### Pracovníci (profesionální)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU22                                       |
| PROC                              | PROC10                                     |
| Metoda hodnocení                  | dermální, dlouhodobá - lokální a systémové |
| Odhad expozice                    | 27,43 mg/kg/d                              |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,18                                       |
| Hlavní složka                     | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát             |

### Pracovníci (profesionální)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU22                                       |
| PROC                              | PROC11                                     |
| Metoda hodnocení                  | inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové |
|                                   | Vnitřní použití                            |
| Odhad expozice                    | 27,54 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,1  |
| Hlavní složka                     | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát             |

### Pracovníci (profesionální)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SU                                | SU22                                       |
| PROC                              | PROC11                                     |
| Metoda hodnocení                  | dermální, dlouhodobá - lokální a systémové |
|                                   | Vnitřní použití                            |
| Odhad expozice                    | 2,14 mg/kg/d                               |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA                                 |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,01                                       |

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Hlavní složka

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC11

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové

Odhad expozice

Venkovní použití

Odhad expozice (metoda)

55,08 mg/m<sup>3</sup>

Míra charakteristiky rizika (RCR)

ECETOC TRA

Hlavní složka

0,2

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC11

Metoda hodnocení

dermální, dlouhodobá - lokální a systémové

Odhad expozice

Venkovní použití

Odhad expozice (metoda)

107,14 mg/kg/d

Míra charakteristiky rizika (RCR)

ECETOC TRA

Hlavní složka

0,7

SU

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

Metoda hodnocení

SU21

dermální, dlouhodobá - systémové

Odhad expozice

Vnitřní použití

Odhad expozice (metoda)

6 mg/kg/d

Míra charakteristiky rizika (RCR)

ConsExpo v4.1

Hlavní složka

0,11

SU

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

Metoda hodnocení

SU21

inhalace, dlouhodobá - systémové

Odhad expozice

Vnitřní použití

Odhad expozice (metoda)

6,83 mg/m<sup>3</sup>

Míra charakteristiky rizika (RCR)

ConsExpo v4.1

Hlavní složka

0,6

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC11

Metoda hodnocení

Dlouhodobý

Odhad expozice

inhalativně

Odhad expozice (metoda)

242 mg/m<sup>3</sup>

Míra charakteristiky rizika (RCR)

ECETOC TRA

Hlavní složka

0,504

n-Butyl-acetáty

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC10

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - systémové

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,5

Hlavní složka

4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC10

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Metoda hodnocení  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

dermální, dlouhodobá - systémové  
0,1  
4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

SU22  
PROC11  
inhalace, dlouhodobá - systémové  
0,5  
4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

SU22  
PROC11  
dermální, dlouhodobá - systémové  
0,5  
4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

SU22  
PROC13  
inhalace, dlouhodobá - systémové  
0,75  
4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

SU22  
PROC13  
dermální, dlouhodobá - systémové  
0,5  
4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
  
Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

SU22  
PROC10  
inhalativně  
Vnitřní použití  
0,05 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,172  
xylen

**Pracovníci (profesionální)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení  
  
Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

SU22  
PROC11  
inhalativně  
Vnitřní použití  
0,1 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,34  
xylen

**Pracovníci (profesionální)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

SU22  
PROC13  
inhalativně  
Vnitřní použití

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

|                                   |            |                   |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| Odhad expozice                    | 0,05       | mg/m <sup>3</sup> |
| Odhad expozice (metoda)           | ECETOC TRA |                   |
| Míra charakteristiky rizika (RCR) | 0,172      |                   |
| Hlavní složka                     | xylen      |                   |

## Informace k předpovědi expozice a návod pro následné uživatele

### Směrnice pro následné uživatele

Následný uživatel může na základě informací rozhodnout, zda jedná v rámci scénářů expozice. Toto rozhodnutí je možné provést pomocí odborného zhodnocení nebo využitím nástrojů doporučených organizací ECHA k provádění hodnocení rizik.

## Příloha k rozšířenému bezpečnostnímu listu (rBL)

### Krátký název scénáře expozice

ES004 - Profesionální použití: Aplikace válečkem nebo štětcem, máčením a poléváním a další zpracování bez tvorby aerosolu (vnitřní)

### Použití látky nebo přípravku

Povrchová úprava dřeva a jiných materiálů

### Použitím

|         |  |
|---------|--|
| SU22    | Profesionální použití: Veřejná sféra (správa, vzdělávání, zábava, služby, řemesla) |
| ERC8a   | Široké vnitřní použití pomocných procesních prostředků v otevřených systémech      |
| ERC8c   | Široké vnitřní použití s následnými vměstky do nebo agregací na matrici            |
| PROC10  | Aplikace válečkem nebo štětcem   |
| PROC13  | Úprava předmětů máčením a poléváním  |
| PROCh01 | Další zpracování bez tvorby aerosolu   |

## Přispívající scénář expozice pro řízení expozice životního prostředí

### Použitím

|       |   |
|-------|---|
| ERC8a | Široké vnitřní použití pomocných procesních prostředků v otevřených systémech |
| ERC8c | Široké vnitřní použití s následnými vměstky do nebo agregací na matrici       |

### Fyzikální stav

kapalný

### Maximální množství na určitý čas nebo činnost

Emisní dny za stanoviště: <= 250

### Další odpovídající podmínky použití

Použitím: pokojové teplotě  
Sušení / vytvrzování probíhá při pokojové teplotě nebo při vyšších teplotách.  
Těkavé organické látky se odpařují do místnosti.  
Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením.  
Zamezit vniknutí do půdy, vodního prostředí a kanalizace.  
Oplachové vody zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.

### Odpadní voda

Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.

### Odpadní vzduch

Uchovávejte obal uzavřený. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

### Půda

Podlahy mají být nepropustné, odolné tekutinám a lehce čistitelné.

### Likvidace zbytku produktu

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Kód odpadu-EAK

080111 - Odpadní barvy a laky obsahující organická  
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
200127 - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice  
obsahující nebezpečné látky

Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo spálením.  
Zamezit vniknutí do kanalizace nebo do vodního prostředí.

#### přepřacovaný produkt

Kód odpadu-EAK

080113 - Kaly z barev nebo z laků obsahující organická  
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
080115 - Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem  
organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

#### uschlé zbytky

Kód odpadu-EAK

080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  
080111

#### Znečištěné obaly

Kód odpadu-EAK

150110 - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo  
obaly těmito látkami znečištěné

Zcela vyprázdněné obaly mohou být recyklovány.

## Scénář expozice přispívající k řízení expozice zaměstnanců (živnostenský)

### Krátký název scénáře expozice

Císlo látky: CES008

### Použitím

|         |  |
|---------|--|
| SU22    | Profesionální použití: Veřejná sféra (správa, vzdělávání, zábava, služby, řemesla) |
| PROC10  | Aplikace válečkem nebo štětcem   |
| PROC13  | Úprava předmětů máčením a poléváním  |
| PROCh01 | Další zpracování bez tvorby aerosolu   |

### Fyzikální stav

kapalný

### Maximální množství na určitý čas nebo činnost

|                  |    |     |     |
|------------------|----|-----|-----|
| Doba expozice    | <= | 8   | h/d |
| Četnost expozice | <= | 220 | d/a |

### Další odpovídající podmínky použití

Použitím: pokojové teplotě  
Sušení / vytvrzování probíhá při pokojové teplotě nebo při vyšších teplotách.  
Těkavé organické látky se odpařují do místnosti.  
Před použitím čtěte příložené pokyny

### Opatření týkající se látek a bezpečnosti produktu

Proveďte technická opatření k dodržení expozičních limitů na pracovišti. Všude kde je to proveditelné, by to mělo být zajištěno místním odsáváním nebo dobrým větráním. Postarat se o dobré větrání. Toho může být dosaženo lokálním odsáváním nebo všeobecným odsáváním vzduchu. Pokud toto nebude dosaženo, aby se udržela koncentrace výparů rozpouštědel pod mezní hodnotou pracoviště, musí být nošen určený ochranný dýchací přístroj

### Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka

Zabraňte vdechování par a mlhy. Při působení par/prachu/aerosolu používat ochranu dýchacích cest.  
Doporučený typ filtru: Masky na ochranu dýchacích orgánů s kombinovaným filtrem A2/P2

### Ochrana rukou

Ochranné rukavice vyhovující EN 374.



Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Materiál rukavic

Vícevrstvé rukavice z

Vhodný materiál

Fluorovaný kaučuk / butylkaučuk

Tloušťka rukavic

$\geq 0,7$

Doba průniku

$\geq 30$

Toto doporučení platí jen pro bezpečnostní list jmenovaného produktu, který byl námi dodán, a který má od nás udán účel použití.

Je doporučeno konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.

Instrukce a informace poskytované výrobcem rukavic pro užívání, skladování, ošetřování a výměnu musí být následující.

Doba průniku musí být větší než čas konce použití výrobku.

Rukavice by měly být nahrazeny pravidelně, a pokud tam je jakékoli známky poškození materiálu rukavic.

Výkon nebo účinnost rukavice může být snížena o fyzikálně-chemickým poškozením a špatnou údržbou.

### Ochrana očí

Nosit ochranné brýle s postranní ochranou podle EN 166.

### Ochrana těla

Používejte vhodný ochranný oděv. Znečištěné oblečení odstranit a před dalším použitím vyprat. Před přestávkami a po skončení umýt ruce.

### Odhad expozice a odkaz na zdroje dat

#### Pracovníci (profesionální)

SU

SU22

PROC

PROC13

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové

Odhad expozice

55,08 mg/m<sup>3</sup>

Odhad expozice (metoda)

ECETOC TRA

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,2

Hlavní složka

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

#### Pracovníci (profesionální)

SU

SU22

PROC

PROC13

Metoda hodnocení

dermální, dlouhodobá - lokální a systémové

Odhad expozice

13,71 mg/kg/d

Odhad expozice (metoda)

ECETOC TRA

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,09

Hlavní složka

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

#### Pracovníci (profesionální)

SU

SU22

PROC

PROC10

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové

Odhad expozice

137,71 mg/m<sup>3</sup>

Odhad expozice (metoda)

ECETOC TRA

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,5

Hlavní složka

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

#### Pracovníci (profesionální)

SU

SU22

PROC

PROC10

Metoda hodnocení

dermální, dlouhodobá - lokální a systémové

Odhad expozice

27,43 mg/kg/d

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

ECETOC TRA  
0,18  
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

**Pracovníci (profesionální)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

SU22  
PROC11  
inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové  
Vnitřní použití

Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

27,54 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,1  
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

**Pracovníci (profesionální)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

SU22  
PROC11  
dermální, dlouhodobá - lokální a systémové  
Vnitřní použití

Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

2,14 mg/kg/d  
ECETOC TRA  
0,01  
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

**Pracovníci (profesionální)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

SU22  
PROC11  
inhalace, dlouhodobá - lokální a systémové  
Venkovní použití

Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

55,08 mg/m<sup>3</sup>  
ECETOC TRA  
0,2  
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

**Pracovníci (profesionální)**

SU  
PROC  
Metoda hodnocení

SU22  
PROC11  
dermální, dlouhodobá - lokální a systémové  
Venkovní použití

Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

107,14 mg/kg/d  
ECETOC TRA  
0,7  
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

SU  
Metoda hodnocení

SU21  
dermální, dlouhodobá - systémové  
Vnitřní použití

Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)  
Míra charakteristiky rizika (RCR)  
Hlavní složka

6 mg/kg/d  
ConsExpo v4.1  
0,11  
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

SU  
Metoda hodnocení

SU21  
inhalace, dlouhodobá - systémové  
Vnitřní použití

Odhad expozice  
Odhad expozice (metoda)

6,83 mg/m<sup>3</sup>  
ConsExpo v4.1

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,6

Hlavní složka

2-Methoxy-1-methylethyl-acetát

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC11

Metoda hodnocení

Dlouhodobý  
inhalativně

Odhad expozice

242 mg/m<sup>3</sup>

Odhad expozice (metoda)

ECETOC TRA

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,504

Hlavní složka

n-Butyl-acetáty

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC10

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - systémové

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,5

Hlavní složka

4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC10

Metoda hodnocení

dermální, dlouhodobá - systémové

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,1

Hlavní složka

4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC11

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - systémové

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,5

Hlavní složka

4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC11

Metoda hodnocení

dermální, dlouhodobá - systémové

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,5

Hlavní složka

4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC13

Metoda hodnocení

inhalace, dlouhodobá - systémové

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,75

Hlavní složka

4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC13

Metoda hodnocení

dermální, dlouhodobá - systémové

Míra charakteristiky rizika (RCR)

0,5

Hlavní složka

4-methylpentan-2-on

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC10

Obchodní jméno: Hesse UNA-COLOR barevný lak na sklo, hedvábný mat PEX DB 42105-FT

Verze: 20 / CS

Datum revize: 30.11.2022

Nahrazuje verzi: 19 / CS

Datum vydání 11.01.23

Metoda hodnocení

inhalativně

Odhad expozice

Vnitřní použití

Odhad expozice (metoda)

0,05 mg/m<sup>3</sup>

Míra charakteristiky rizika (RCR)

ECETOC TRA

Hlavní složka

0,172

xylen

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC11

Metoda hodnocení

inhalativně

Odhad expozice

Vnitřní použití

Odhad expozice (metoda)

0,1 mg/m<sup>3</sup>

Míra charakteristiky rizika (RCR)

ECETOC TRA

Hlavní složka

0,34

xylen

**Pracovníci (profesionální)**

SU

SU22

PROC

PROC13

Metoda hodnocení

inhalativně

Odhad expozice

Vnitřní použití

Odhad expozice (metoda)

0,05 mg/m<sup>3</sup>

Míra charakteristiky rizika (RCR)

ECETOC TRA

Hlavní složka

0,172

xylen

## **Informace k předpovědi expozice a návod pro následné uživatele**

### **Směrnice pro následné uživatele**

Následný uživatel může na základě informací rozhodnout, zda jedná v rámci scénářů expozice. Toto rozhodnutí je možné provést pomocí odborného zhodnocení nebo využitím nástrojů doporučených organizací ECHA k provádění hodnocení rizik.